

218N防水密封胶片 218N防水胶泥 218N防水密封胶泥

产品名称	218N防水密封胶片 218N防水胶泥 218N防水密封胶泥
公司名称	南京傲来胶粘制品有限公司
价格	6.00/个
规格参数	品牌:翔维 型号:218N防水密封胶片 基材:橡胶
公司地址	南京市鼓楼区建宁路38号金桥装饰城B2012-1号
联系电话	025-58650661 13801591488

产品详情

品牌	翔维	型号	218N防水密封胶片
基材	橡胶	胶系	丁基橡胶
总厚度	3.175 (mm)	颜色	黑色
产品认证	SGS		

产品综述218n防水密封胶片采用美国进口原料加工的高强黏性且热稳定性优越的橡胶黏结剂加工而成。胶片可以按需裁切后为600伏以下的电气线路进行绝缘，防水密封。具有从形性好、经久耐用，耐湿，防止铜质电气材质侵蚀和优良的耐候性能。翔维218n无论在室内或者室外，在高湿或者紫外光情况下，提供卓越的自融抗电性能。

产品特征对不规则表面具有良好的从形性。自融性胶。卓越的耐气候性及防水密封性能。对铜，铝和电缆护套材料具有极佳的黏结性能。能够迅速缠绕，填充于不规则的接触面。

产品应用适用于600伏以下的通讯设备基站，天线，馈线等接头处连接。绝缘导线接头的防水密封保护。信号和照明线的防水密封连接。电缆端头，终端，接地杆/棒的防水密封连接。适用于600伏以下马达引线的绝缘。地线的防水密封。

技术参数	温度等级	astm d - 4388	&194 ° f (90 ° c)
	颜色	黑	
	厚度	astm d - 4325	1.70 mm (整片)
	吸水性	astm - 570	0.75%
	温度等级	astm d - 4388	&194 ° f

		(90 ° c)
颜色	黑	
厚度	astm d – 4325	1.55 mm (胶层)
吸水性	astm – 570	0.75%

防水测试

使用须知

为达到最佳从形性和防水密封效果，胶带必须拉伸为原宽度的四分之三后，以半叠加的方式缠绕到黏结表面，缠绕完成后，需用手在被包覆处施压片刻，以确保层间黏附紧密，无间隙且黏结充分。在翔维218n胶带外，宜绕包两层pvc胶带，以提供机械保护。

使用期限

翔维218n自生产日期起有五年的有效使用期限（建议储存于干燥的21 ° c，40 – 50%相关湿度）。