

氟碳漆耐候性能强哑光漆厂家咨询电话

产品名称	氟碳漆耐候性能强哑光漆厂家咨询电话
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	56.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

主要组成：钢结构专用氟碳漆是由氟碳树脂和氟碳固化剂构成的双组份型面漆，分为半光型和哑光型两种，漆膜使用寿命20年以上。

产品特点：1、优异耐水性。

2、耐冲击、耐磨并耐用工业腐蚀和海洋大气。

3、抗化学侵蚀和高耐擦磨性。

4、超强耐候性。

5、具有优异的涂层漆膜，保色性优异。

推荐用途：1、严酷腐蚀环境下保护钢材结构的耐久装饰面漆。

2、金属结构、混凝土结构、砖石表面、石棉水泥、木材、聚氨酯和其它坚实物面的表层。

物理性质：

成膜物类型： 多羟脂/异氰酸酯

比 重： 1.0/公斤/升以上

理论涂布面积： 6平方米/升

混合比： 甲：乙=9:1（重量比）

漆膜厚度： 湿膜：80微米 干膜：50微米

干燥时间： 触干：20分钟（表面固化）/（25℃）硬干4天（完全固化）

重涂时间： 4小时以上

光 泽： 有光或哑光

颜 色： 白色及任一颜色

闪 点： 31

可用时间： 8小时（面漆与硬化剂混合后25℃气温下）

建议施工方法：

涂装方法：喷涂、刷涂、辊涂。涂层为一层底漆两层面漆。

稀 释 剂：氟碳漆专用稀释剂。

氟碳调稀释用量：不大于20%（与面漆重量比）

表面处理：

- 1、新的金属表面：表面无油污、灰尘，无锈迹。除锈好达到Sa2.5级或St3.0级。
- 2、涂有旧漆的金属表面：用工具除去旧漆、铁锈以及渍污、灰尘等。

注释：

- 1、面漆、硬化剂、调稀释剂必须按规定比例均匀调合。
- 2、多再涂间隔是指：涂膜在完全硬化之前即4天内可直接喷涂第二道油漆，涂层面不需打磨，干燥后再行施工。
- 3、各项工具使用完毕，须立刻清洗干净。
- 4、如果已过硬干期4天，漆层表面需将重新打磨，以保证漆层之间的附着力。
- 5、避免于温度低于5℃以下环境施工。
- 6、在储存和应用时，硬化剂对潮气敏感，用后紧闭容器。
- 7、避免水份混入漆中，水份可造成漆膜缺陷。

储 存：在阴凉、干燥、通风条件下（5℃-40℃）

包 装：甲组份，20升容器装20公斤；

乙组份，4升容器装4公斤