

DOWLEX 2045G 美国陶氏

产品名称	DOWLEX 2045G 美国陶氏
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	9.20/kg
规格参数	品牌:美国陶氏 型号:2045G 产地:美国
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

产品详情

DOWLEX2045G美国陶氏

品牌	美国陶氏	规格型号	2045G
编号	2045G	计量单位	1KG
付款方式	面议	参考价格	0
价格单位	人民币	供货量	不限
说明书, 报价手册及驱动	暂无相关下载	其他资料下载	暂无
产地	美国	发货地	深圳

产品详情

美国陶氏2045G食品薄膜级LLDPE，优异的韧性和耐撕裂性，非常良好的加工性。

陶氏MVLDPPE DOWLEX 2045G物性：

Physical	Nominal Value	Unit	
Specific Gravity	0.920	g/cm3	
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	
Films	Nominal Value		
Film Thickness - Tested	25	?m	

Film Puncture Energy	5.31	J	
Film Puncture Force	62.3	N	
Film Puncture Resistance	26.1	J/cm ³	
Film Toughness - MD	118	ASTM D882	
Film Toughness - TD	129	ASTM D882	
Secant Modulus			
1% Secant, MD	237	MPa	
2% Secant, MD	205		
Secant Modulus			
1% Secant, TD	275		
2% Secant, TD	232		
Tensile Strength - MD (Yield)	11.3	MPa	
Tensile Strength - TD (Yield)	11.9	ASTM D882	
Tensile Strength - MD (Break)	47.4	ASTM D882	
Tensile Strength - TD (Break)	40.6	ASTM D882	
Tensile Elongation - MD (Break)	600	%	
Tensile Elongation - TD (Break)	740	ASTM D882	
Dart Drop Impact	220	g	
Elmendorf Tear Strength - MD 2	370	ASTM D1922	
Elmendorf Tear Strength - TD 2	630	ASTM D1922	
Thermal	Nominal Value		
Vicat Softening Temperature	106	°C	
Melting Temperature (DSC)	119	Internal bbbbbb	
Optical	Nominal Value		
Gloss	60		
Haze	10	ASTM D1003	

订购说明 公司秉承“以诚为本，信誉至上”的经营宗旨，【诚信】【服务】【品质】创立了自己的经营理念，在客户群树立了良好的口碑。为您提供充足的货源和技术支持！公司所售之新料均保证原厂原包，货真价实！公司货源充足，品种齐全，价格合理，原厂原包，当天订货当天发货。我公司可以提供原料出厂报告(COA)，认证报告:UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等)..... 支持物流，快递和货运;支持现金，银行转账(广东省内可快递代收)。原料到厂后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。货物送达后，请及时检查，发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存，并在24小时内与公司联系。如发货后未能及时收到，请及时联系