

彩钢翻新漆施工厂家

产品名称	彩钢翻新漆施工厂家
公司名称	廊坊铭尼防腐材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇二姑院村（距廊泊路600米）（注册地址）
联系电话	13833675948 13833675948

产品详情

彩钢瓦翻新喷漆工程施工条件分析：

1、气候条件：

气候风力适合漆面作业条件，遇雨季应调整施工方式或停止施工，彩钢瓦表面涂装在良好的气候条件下进行。由于室外，风力小于五级，遇风性良好，不存在季节性施工的顾虑。

2、人员条件：

具有高空作业能力，均有丰富的高空作业经验，并经过身查，和安全技术培训，各方面合格方可作业。

3、设备条件：

喷涂设备及工具均处于良好的工作状态。

施工方式：

综合工程现状及施工条件分析：

彩钢瓦表面可选择人工或机械方式进行施工。

主要工序的施工方法：

厂房彩钢瓦屋顶喷漆翻新施工。

1、操作工序：

安全防护措施——厂房彩钢瓦打磨处理——质量检查——喷涂底漆一道——质量检查——喷涂面漆一道-

-工程验收。

2、基层处理

底层清除工艺：

基层表面的处理，施工前对彩钢瓦采用机械除锈方式，应采用角项磨光机、钢铲、钢丝刷、锉等工具，把所有死角清理干净，钢材表面不允许存留可清除的轧制表皮，必须无焊渣、焊疤、灰尘、油污、锈层等，处理等级应达到st3级即：处理后的金属表面无可见的油污，并且没有附着不牢氧化皮、铁锈等附着物。用电动磨光机整体处理基体，以便增加涂层的粘结力。用毛刷干净抹布擦去基层尘埃等附着物。厂房彩钢瓦处理自检、检查合格后，请甲方现场代表及监理检查合格后应即交刷漆班，不得受潮，污染或过夜，必须在12小时内涂装底漆。厂房屋面彩钢瓦翻新喷漆施工，保证颜色不脱色五年以上；不生锈五年以上。

3、防腐层质量检验

防腐层全部喷涂完成并固化后，进行外观、厚度、表面检查，并对检查出的缺陷修补至合格。

外观检查。

1)用目测检查。

2)防腐层表面应平整、光滑、无漏喷涂处。

1、涂装漆膜厚度地匀匀。

2、无皱皮、淌坠和起泡。

3、色泽分布一致

4、附着性良好，看面整洁。

5、施工现场维护良好。

6、甲方设施无滥用损坏。

五、喷漆操作规程：

1、工作前认真检查喷漆设备，多打磨辅材，安全绳，安全带有无损坏。确保设备性能良好，及个种无异，方能上岗操作。

2、施工人员岗前必须穿好工作服，先系好安全带，系保险锁（安全绳上）。

3、上下临护员要同时坚守在各个施工现场，切实履行职责，随时注意安全隐患，发现问题及时告，及时。

4、安全操作，文明施工，严禁嘻笑、打闹、确保工程服务质量。

5、不准乱拿甲方客户的物品，不得损坏四方或客户的各种设施。

6、高空作业人员和现场监护人员必须服从施工负责人的统一指挥和统一管理。

油漆介绍：

1、彩钢瓦底漆：醇酸铁红底漆；

组成：精炼干性植物油、改性醇酸树脂、氧化铁红等其它防锈颜料、体质颜料、分散剂、防沉剂、催干剂、溶剂等。

湿膜厚度：40微米

干膜厚度：25微米

涂装方法：高压无空气喷涂、刷涂、滚涂。

干燥时间：表面干2小时，实干24小时。

2、彩钢瓦面漆：丙烯酸面漆；

组成：丙烯酸油漆是苯乙烯树脂、聚丙烯酸酯、聚酯树脂、氯化橡胶、固化剂、流平剂、消泡剂、填料等合成反应研磨而制成。

基本性能：

1、漆膜丰满、平整光亮、美观悦目。

2、附着力好，对金属、水泥面等有良好的吸附力。

3、耐磨、耐冲击，柔韧性好。

4、耐化学性能优越，对酸、碱、盐、海水、燃料油等防腐性能优越。

5、耐候、保光、保色性能突出。

6、刷涂、喷涂、滚涂均可。

7、干燥时间：表面干2小时，实干24小时。

8、湿膜厚度：45微米

9、干膜厚度：30微米