

## ABS 日本东丽 550R-T25 BK

产品名称	ABS 日本东丽 550R-T25 BK
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	高刚性:日本东丽 高耐热:550R-T25 BK 高抗冲:日本
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

## 产品详情

### ABS成型性能

无定形材料,流动性中等,吸湿大,必须充分干燥,表面要求光泽的塑件须长时间预热干燥80-90度,3小时 ;

宜取高料温,高模温,但料温过高易分解(分解温度为>270度).对精度较高的塑件,模温宜取50-60度,对高光泽.

耐热塑件,模温宜取60-80度 ;

如需解决夹水纹 , 需提高材料的流动性 , 采取高料温、高模温 , 或者改变入水位等方法 ;

如成形耐热级或阻燃级材料，生产3-7天后模具表面会残存塑料分解物，导致模具表面发亮，需对模具及时  
时进行清理，同时模具表面需增加排气位置；

冷却速度快，模具浇注系统应以粗，短为原则，宜设冷料穴，浇口宜取大，如：直接浇口，圆盘浇口或  
扇形浇口等，但应防止内应力增大，必要时可采用调整式浇口。模具宜加热，应选用耐磨钢；

料温对塑件质量影响较大，料温过低会造成缺料，表面无光泽，银丝紊乱料温过高易溢边，出现银丝暗  
条，塑件变色起泡；

## 主要特性

塑料ABS树脂是产量大，应用广泛的聚合物，它将PB，PAN，PS的各种性能有机地统一起来，兼具韧，  
硬，刚相均衡的优良力学性能。ABS是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，A代表丙烯腈，B代表丁  
二烯，S代表苯乙烯。经过实际使用发现：ABS塑料管材，不耐腐蚀，遇就粉碎性破裂。

高光泽性/超高刚性/特佳弯曲强度电话机外壳/灯座/玩具/办公室用品/时钟外壳/家电按钮

超高冲击强度/耐低温性佳水管配件/汽车前后扰流板/摩托车挡板/押出水管/安全帽/滤水器外壳

高冲击强度厨房用具/音响用品/马桶盖/洗衣机/吸尘器外壳/工具手柄配件

超高冲击强度安全帽头盔/摩托车挡版/鞋后跟/雪地运动用品/滤水器外壳

高刚性/高光泽性/中冲击强度电视机前壳/复印机外壳/电话机壳/化妆品盒/轮胎盖