

耐热漆（有机硅树脂耐热涂料）虹牌油漆

产品名称	耐热漆（有机硅树脂耐热涂料）虹牌油漆
公司名称	昆山市娇子商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:虹牌 含量 :5 (%)
公司地址	玉山镇城北昆北路216号
联系电话	13951185020

产品详情

牌号 虹牌 含量 5 (%)

600 耐热灰底漆 heat-resisting primer 600 产品号码 no.1500 型别 由硅树脂 (silicone resin)配以耐热性防锈颜料精制而成之耐热防锈底漆。用途

发电机、锅炉、烟囱及化学工厂、钢铁工厂等高温设施之耐热防锈底漆。特性

1、具有良好耐热性，能耐热至600 。 2、耐水及耐油性非常良好。 3、附着力强，防锈性能特优。

4、容易施工。颜色 灰色 遮盖力 10m²/l以上 重量 1.05kg/l以上 粘度 55--75ku (25) 干燥时间 指触：30分钟以内 (25) 坚结：1小时以内 (200) 漆膜厚度 湿膜：50? (microns) 干膜:20? (microns)

理论涂布量 20m²/l 19.0m²/kg 涂装间隔 最少6小时 总不挥发物 40%以上 稀释剂 no.1521耐热涂料

稀释剂用量 5--15% (不含清洗工具) 适用面漆 no.1508耐热涂料 贮藏安定性 正常情况下，至少三年。

涂装方法 刷涂、喷涂 施工注意事项

1、被涂物表面之水份、油脂、灰尘、旧漆膜及铁锈等必须应用喷砂处理至sis sa2以上。

2、原则上应在常温施工，被涂物温度超过60 时容易发生起泡、剥离现象。

3、底漆及面漆以均匀各涂二道为限度，但总漆膜厚度超过80?时，容易发生龟裂，剥离现象。 4、施工完后，缓慢加温至要求耐热度之一半维持约1小时，再将温度升高至要求耐热度，如直接加热至最高耐热度时，必将发生起泡、剥离现象。备注 此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验，仅供施工设计参考。在使用产品时，会因环境不同而有差异，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。不明之处，请与本公司技服部联系。