

氯化橡胶漆(耐酸、耐碱)

产品名称	氯化橡胶漆(耐酸、耐碱)
公司名称	昆山市娇子商贸有限公司
价格	522.00/桶
规格参数	品牌:虹牌 金属涂料分类:氯化橡胶涂料 颜色:中色
公司地址	玉山镇城北昆北路216号
联系电话	13951185020

产品详情

品牌 虹牌 金属涂料分类 氯化橡胶涂料
颜色 中色

氯化橡胶漆	
c.r. finsh	
产品号码	no.1401/1404/1451/1451-1/1405/1456
型别	由氯化橡胶(chlorinated rubber)及特殊合成树脂为主要原料,配以耐候、耐酸、耐碱颜料精制而成之橡胶面漆。
用途	船舶、桥梁、贮槽、发电厂及化学工厂等之钢铁构造物与设施防蚀用面漆。
特性	1、干燥迅速、在短时间内可以做叠层涂装。 2、涂膜坚韧,耐磨性与附著性非常良好。 3、耐酸耐碱、耐油等耐化学品性能特优。 4、耐水、耐候及防腐蚀性能非常优良。 5、容易施工。
光泽度	20~65%
颜色	各种颜色
遮盖力	8m ² /l以上
重量	1.1kg/l以上
黏度	70-90ku (25)
耐屈曲性	6m/m?合格
耐盐水性	浸3%nacl 72小时 合格
耐酸性	浸5%h ₂ so ₄ 24小时 合格 浸30%h ₂ so ₄ 6小时 合格
耐碱性	浸30%naoh 6小时 合格
耐水性	浸清水 48小时 合格
干燥时间	指触:1小时以内 坚结:6小时以内 (25)
漆膜厚度	湿膜:110?(microns) 干膜:40?(microns)
理论涂布量	9.0m ² /l 8.2m ² /kg
涂装间隔	最少4小时

总不挥发物	45%以上
稀释剂	no.1407氯化橡胶漆稀释剂
稀释剂用量	5--15% (不含清洗工具)
适用底漆	no.1402氯化橡胶红丹防锈底漆(rp-63) no.1011无机锌粉底漆(一液一粉型)
	no.1403氯化橡胶防锈底漆(rp-65) no.1006环氧富锌底漆
	no.1449氯化橡胶锌铬铁铅红底漆(rp-64) no.1009永保新防锈漆
	no.1452氯化橡胶m.i.o防锈底漆(rp-68)
涂装方法	刷涂、无气喷涂、辊涂
贮藏安定性	正常情况下,至少三年。
施工注意事项	1、使用前必须充分搅拌均匀。油漆如太稠时,可酌加稀释剂调节,但以不超过规定量为原则。 2、被涂物表面之水份、油脂、铁锈、污泥、损毁或松懈漆膜及腐蚀盐类等,附著污物必须清除干净,以确保油漆之防护功能。 3、表面潮湿凝结有露水或在阴雨天,应避免施工。 4、做耐酸、碱防蚀涂装时,必须做底、面各二次以上以确保防酸、碱功能。 5、使用在无机锌粉漆上时,必须先做一层mistcoat(薄涂),以防气泡发生。
备注	此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验,仅供施工设计参考。在使用产品时,会因环境不同而有差异,并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。不明之处,请与本公司技服部联系。