

矿脂油性防腐油带 矿脂防蚀带 阀门专用 Z10014 卓煌

产品名称	矿脂油性防腐油带 矿脂防蚀带 阀门专用 Z10014 卓煌
公司名称	南京卓煌工业技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:卓煌 性能:防水防腐 颜色:黄褐色
公司地址	南京市鼓楼区中山北路281号1026B室（注册地址）
联系电话	13913004073

产品详情

矿脂防腐带

矿脂防腐带，又名防腐油性带、冷缠矿脂带，是合成纤维织物无纺布，浸渍惰性矿脂、硅填料、缓蚀剂、愈合剂等材料制成的矿脂油性胶带，浸渍饱和后的呈带卷状。常与矿脂底漆、矿脂胶泥、聚合物胶粘带（弹性密封带）配合使用形成完整的防腐蚀保护系统。在很宽的温度范围内保持可塑性、不会断裂、对酸、碱、盐和微生物有很强的抵抗力，并对水、水蒸汽和气体有极强的防渗透性能，特别适用于有防火要求的工况，在<70 环境下应用。

产品的油性矿物脂的憎水防腐蚀机理尤其适应于潮湿区域和水下环境，为需防蚀的工件提供无瑕疵的密封。矿脂防腐带具有长期不固化、不开裂，柔韧性好等优点。

矿脂防腐带通过多年的应用证明，相比以往的传统防腐带使用时更简便、更有效，环保安全方面更可靠，防腐性的长效性更显著。她是目前罐体、管件及设备等特殊条件下防腐蚀保护的优先方案。

用途：用于金属管道、法兰阀门、钢结构、储罐、金属杆、缆索等防腐，电缆的防水盒保护。

组成：合成纤维、碳氢化合物、中性聚合物、惰性硅填料、阻燃剂等。

安装温度：5 ~ 55 ，

使用温度：-30 ~ 70

产品型号：船用矿脂防腐带、通用矿脂防腐带、海洋矿脂防腐带

产品特点：

- 1、低表面预处理，适应于冷、湿的表面
- 2、适用于地上和地下不规则形状
- 3、耐紫外线，耐水、酸、碱、盐
- 4、不含VOC，惰性，环境稳定性
- 5、冷缠绕施工，无需加热
- 6、施工简单，无经验人员也可施工

性能参数

检测项目	单位	检测结果	技术指标	试验方法
颜色	--	浅黄色	浅黄色	目测
绝缘强度（55%重叠）	KV	15.2	15	GB/T1408.1-2006
绝缘强度（单层）	13	>12		
断裂强度	MPa	240	200	GB/T 1040
断裂伸长率	%	30	10	
重量	Kg/m ²	1.45	1.30	实测
厚度	Mm	1.31	1.10	
阻燃等级（英国）	--	2		BS476:Part7：1971
阻燃等级（中国）	B		GB/T 8624-2006	
水蒸汽透过量	mg/cm ² .24h	0.24		GB/T 1037
闪点		180	150	GB/T 3536
耐 10%盐酸溶液（7d）		无异常	无异常	实测
耐 10%氢氧化钠溶液（7d）		无异常	无异常	实测
耐 20%氯化钠溶液（7d）				实测

包装

宽度	50	75	100	150	200	300
包装	36卷/箱	24卷/箱	18卷/箱	12卷/箱	8卷/箱	6卷/箱
长度	10米/卷					
其他尺寸可订制						

使用方法：

- 1、除去表面疏松的氧化皮、锈或其他外来物质“手动工具清洁”或“动力工具清洁”。也可3000-7000psi高压清洗。
- 2、用戴手套的手、刷子或者抹布取薄薄一层矿脂底漆涂于整个表面。

- 3、用密封泥填补不规则的部位或做业面的凹处，以减少尖锐的边缘。
- 4、通常至少25mm重叠螺旋缠绕的矿脂防腐油带，对于严重的、腐蚀环境，建议55%的重叠缠绕。
- 5、更多的机械保护，选用聚合物胶带做外保护带来增加冲击强度和绝缘性。
- 6、禁止风沙较大环境下露天施工。（整个使用过程中接触皮肤时，用清洗液和水洗净即可）

运输存储：

- 1、防晒、防雨淋，叠高 4层，正置立放，防止压坏变形。
- 2、在-5~ +45 相对湿度 < 75%的库房中存放，并远离明火。