

无机富锌底漆溶剂型厂家报价每吨多少钱

产品名称	无机富锌底漆溶剂型厂家报价每吨多少钱
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	28.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

【产品简介】

无机富锌底漆是烷基硅酸酯为基料的自干型无机富锌涂料，具有优良的防腐性、耐油性及可焊性

【产品特性】

极好的耐腐蚀性、耐油性、耐溶剂性、耐湿热性、耐盐水性

极好的初好硬度

适用于预处理后的钢材及无机富锌车间底漆表面

良好的厚涂施工性能

无机富锌底漆由于实际施工时的涂装环境、涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状的不同，损耗率也就会有很大不同

【干燥时间~涂装间隔】

自然干燥 30分钟 (20) 75 μm

重涂间隔 24小时以上 (20)

涂装粘度 (秒NK2#20) 17-23秒

熟化时间 不需要

可使时间 5小时 (20)

【表面处理】

喷砂处理将钢铁表面除锈到SIS Sa2.5级后直接涂装

用清水冲去盐份及其它水溶性物质，用空气吹扫灰尘

依照 SSPC-SPI 溶剂清洗标准除去油脂

除去焊接飞溅并处理焊缝、毛刺使其光顺

施工前确认表面清洁干燥

表面处理：被涂的钢铁表面，必须彻底清除油污、氧化皮、铁锈、旧涂层等，可采取抛丸喷砂方法，达瑞典除锈标准Sa2.5级，粗糙度达30-70微米

也可采用手工除锈方法，达瑞典除锈标准ST3级，粗糙度达30-70微米。施工条件 环境温度2 -40

相对湿度：25%-75% 底材温度须高于露点以上3

后道配套涂料

环氧树脂涂料、环氧沥青涂料、氯化橡胶涂料、醇酸树脂涂料、丙烯酸树脂、聚胺脂涂料、氯磺化聚乙烯涂料、丁酚醛树脂涂料、也可不涂面漆，独立使用，可长期防腐。