

埃斯普 柔性纤维矿脂防腐胶带 法兰阀门管件可用 H11220

产品名称	埃斯普 柔性纤维矿脂防腐胶带 法兰阀门管件可用 H11220
公司名称	南京卓煌工业技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:卓煌 宽度:50/75/100 产地:南京
公司地址	南京市鼓楼区中山北路281号1026B室（注册地址）
联系电话	13913004073

产品详情

矿脂防腐带，又名防腐油性带、冷缠矿脂带，是合成纤维织物无纺布，浸渍惰性矿脂、硅填料、缓蚀剂、愈合剂等材料制成的矿脂油性胶带，浸渍饱和后的呈带卷状。常与矿脂底漆、矿脂胶泥、聚合物胶粘带（弹性密封带）配合使用形成完整的防腐蚀保护系统。在很宽的温度范围内保持可塑性、不会断裂、对酸、碱、盐和微生物有很强的抵抗力，并对水、水蒸汽和气体有极强的防渗透性能，特别适用于有防火要求的工况，在<70℃环境下应用。

产品的油性矿物脂的憎水防腐蚀机理尤其适应于潮湿区域和水下环境，为需防蚀的工件提供无瑕疵的密封。矿脂防腐带具有长期不固化、不开裂，柔韧性好等优点。

矿脂防腐带通过多年的应用证明，相比以往的传统防腐带使用时更简便、更有效，环保安全方面更可靠，防腐的长效性更显著。她是目前罐体、管件及设备等特殊条件下防腐蚀保护的优先方案。

用途：用于金属管道、法兰阀门、钢结构、储罐、金属杆、缆索等防腐，电缆的防水盒保护。

组成：合成纤维、碳氢化合物、中性聚合物、惰性硅填料、阻燃剂等。

安装温度：5 ~ 55℃

使用温度：-30 ~ 70℃

产品型号：船用矿脂防腐带、通用矿脂防腐带、海洋矿脂防腐带

执行标准GB/T30788-2014

产品特点：

- 1、低表面预处理，适应于冷、湿的表面
- 2、适用于地上和地下不规则形状
- 3、耐紫外线，耐水、酸、碱、盐
- 4、不含VOC，惰性，环境稳定性
- 5、冷缠绕施工，无需加热
- 6、施工简单，无经验人员也可施工

冷缠防腐胶带缠绕施工好学吗？

冷缠防腐胶带是冷缠工艺防腐带的统称，它包括矿脂防腐带、聚乙烯防腐带、聚丙烯防腐带、粘弹体防腐带等，冷缠防腐胶带具备良好的粘结力、延展性和高抗拉强度，在缠绕的过程中须遵守以下要求，严格规范操作流程，发挥冷缠防腐胶带的性能。

一、在涂过面漆的管道上，冷缠防腐胶带首端与尾端钢筋搭接尺寸，不可低于1/4直径且不少于100mm，缠绕各圈间应平行，不可歪曲皱褶，并压紧带端使其平整不翘。

二、冷缠防腐胶带解卷时的温度须在5℃ 之上，防腐层施工宜在-5℃ 左右。当温度小于10℃ 时，为了确保胶带具备粘合度，可用气炉加温无缝钢管和胶带。

三、针对焊接处，宜用30-50mm宽度的窄条胶带加固，先遮盖在焊接点上，并且以手或木制圆润专用工具夯实。

四、补伤、弯管、过墙的胶带用宽度窄的胶带，并按照本标准中的相关规范开展施工和检验。

五、应用冷缠防腐胶带对空架管路或入户口管施工时，按本标准中的施工规定操作，不需要火花放电检测。

六、针对防腐层维修的管路，在施工现场应采用可转动的，缠绕机器设备按照本标准中的相关规范开展施工。