

金属件中性盐雾测试防腐蚀检测，第三方检测机构

产品名称	金属件中性盐雾测试防腐蚀检测，第三方检测机构
公司名称	质海检测技术（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-1号101
联系电话	0755-23572571 18681488190

产品详情

盐雾试验，不锈钢盐雾测试、金属件盐雾测试、饰品盐雾测试、五金件盐雾腐蚀测试、盐雾检测报告、酸性盐雾测试、盐雾试验室

中性盐雾试验（NSS：Neutral Salt Spray test）是在特定的试验箱（电镀设备）内，将含有(5±0.5)%氯化钠、pH值为6.5~7.2的盐水通过喷雾装置进行喷雾，让盐雾沉降到待测试件上，经过一定时间观察其表面腐蚀状态。试验箱的温度要求在(35±2)，湿度大于95%，降雾量为1~2mL/(h·cm²)，喷嘴压力为78.5~137.3kPa(0.8~1.4kgf/cm²)。

试验件在箱内放置时不要直接与箱体接触，而要采用悬挂或放在专用的架子上，如果是片状，要与平面呈15°~30°角。以间歇或连续方式进行喷雾试验。一般以24h为一个观测期，间歇式是喷雾8h，停16h，连续式则是一直不停地喷雾。也可以根据需要约定不同的观测时间。

测试时间根据产品的使用、运输地点/环境不同自行定制。

试验溶液：

一、将化学纯的氯化钠溶于蒸馏水或去离子水中，其浓度为50±5g/L

二、用酸度计测量溶液的PH值，也可用经酸度计校对过的精密PH试纸作为日常检测。溶液的PH值可用化学纯的盐酸或氢氧化钠调整。使试验箱内盐雾收集液的PH值为6.5~7.2