

硅胶625广告标牌模具

产品名称	硅胶625广告标牌模具
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	65.00/件
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR-625 厂家(产地):深圳杰瑞新材料
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

广告标牌模具硅胶 JR-625

625是双组份液态缩合型硅胶，属于有机锡固化体系。其固化后具有耐温、耐酸碱、耐老化等优异性能，适合用于制作广告标牌的模具。

625产品特点：

- 1、耐温至150 ，依旧保持其性能
- 2、收缩率低
- 3、抗撕抗拉性好，翻模次数多
- 4、液态下流动性好，易于排泡、灌注等操作

625产品参数：

型号	625#
颜色	白色
粘度 (CS)	20000
比重 (g/cm ³)	1.08
硬度 (A°)	25

抗拉伸强度(MPa)	4.8
抗撕裂强度 (kN/m)	29
伸长率(%)	400
线收缩率(%)	0.3
固化剂添加比例(%)	2-3%
操作时间(mins)	30-40
固化时间(hours)	4-5

操作工艺：

- 1、首先将硅胶搅拌均匀，固化剂摇匀
- 2、往硅胶里添加2-5%的固化剂（根据当地温度而定，25 左右可以按2-3%添加固化剂；当地气温为10左右时，固化剂添加量少于5%），然后搅拌均匀。
- 3、搅拌均匀后进行排泡处理，放入真空机内，在0.08Mpa的环境下抽真空3-5分钟，长不超过十分钟，以免硅胶固化结块导致无法使用
- 4、抽完真空的硅胶即可进行灌注，等待4-5小时固化取出模具，刚做的模具建议放置24小时后再使用

包装：

本产品采用胶桶/铁桶/工业桶包装

胶桶/铁桶：20、25kg

工业桶：200kg