

SD-A拼板胶 汕头 金港

产品名称	SD-A拼板胶 汕头 金港
公司名称	汕头市嘉得富合成化工厂有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:汕头 品牌:金港 外观:乳液
公司地址	汕头市珠池汕充公路中段
联系电话	88817241 13509888953

产品详情

产地	汕头	品牌	金港
外观	乳液	粘度	25000 (MPa.s)
固含量	45 (%)	最低成膜温度	0 ()
初干时间	2 (h)	固化时间	24 (h)
固化条件	交联固化		

sd-a拼板胶 (a-b交联胶)

本产品系多元共聚高分子聚合物，“a”外观为乳白色均匀乳状液，而交联剂“b”，外观为棕褐色粘稠液体。

产品技术指标：

型号 (pc-)	sd-a
外观	白色均匀乳状液
ph值	3-7
粘度mpa.s(25)	5000-80000
固含量	45 ± 2%
固化速度	快

产品特性

本产品系水溶性粘合剂，具有无毒、无害、不燃、不爆、无危险。与交联剂“b”常温混合交联固化，固

化速度快、粘结牢度强、胶层柔韧，具有耐弱酸、耐弱碱、耐热、耐水、耐老化等优异性能，使用方便。广泛应用于柞木、曲柳、榆木等木材横向粘接及实木拼板。

包装规格与贮存条件

塑料桶内衬胶袋，规格为：50kg、100kg，产品应贮存在密闭容器内，正常贮存温度在5-30℃，有效贮存期自包装之日起为半年。