

REB-B6-OPP水性复合胶

产品名称	REB-B6-OPP水性复合胶
公司名称	汕头市嘉得富合成化工厂有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:REB-B6 粘合材料类型:纸张类 品牌:金港
公司地址	汕头市珠池汕充公路中段
联系电话	88817241 13509888953

产品详情

型号	REB-B6	粘合材料类型	纸张类
品牌	金港	树脂胶的分类	丙烯酸酯胶
有效物质	53 (%)	工作温度	25 ()
保质期	6 (个月)	执行标准	企业标准

bopp、镭射膜与白卡板复合乳液系列

本产品系由有机高分子活性体经引发剂、乳化剂、交联剂进行多元共聚，制得外观为乳白色均匀细腻乳状液。

产品技术指标：

型号 (pc-)	reb-b6
外观	乳白色
ph值	5.5-6.5
粘度漏斗式涂4杯	65 " -210 "
固含量	53 ± 2%
残存单体%	0.3
平均粒径um	0.1
最低成膜温度	5-8
外观干燥形态	透明有弹性 (不十)
干燥	慢

产品特性

本乳液系水溶性粘合剂，具有无毒、无害、不燃、环保、安全可靠、清机水洗方便，是一种高含固量、低粘度、干燥适中、粘合牢度强、适应于聚酯镀膜与联邦卡、玻璃卡等复合的专用粘合剂，对于卡板纸、粉层厚、吸水量大的纸类（如花底卡、红塔卡等复合）、较适合使用本系列中的“reb-h”型乳液粘合、在复合时应保持原液使用、复合转速一般在60-115m/分钟，常用干燥温度在75-110 之间或65-75-60的温度调节，根据机械性能不同而调节到相适应的转速与温度，使之复合达到最佳效果。

包装规格与贮存条件

塑料桶内衬胶袋，规格为：50kg、100kg、200kg，产品应贮存在密闭容器内，正常贮存温度在5-30 ，有效贮存期自包装之日起为半年。