

昆山粗集料磨耗值检测 砂石石粉含量检测

产品名称	昆山粗集料磨耗值检测 砂石石粉含量检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

集料试验检测哪些项目？

颗粒级配、压碎值、磨耗值、磨光值、冲击值、针片状颗粒含量、砂当量、含泥量、坚固性、表观相对密度、吸水率、棱角性、碱活性砂、石等集料又称骨料，是混凝土的主要组成材料之一，主要起骨架作用和减小由于胶凝材料在凝结硬化过程中干缩湿胀所引起的体积变化，同时还作为胶凝材料的廉价填充料。有天然集料和人造集料之分，前者如碎石、卵石、浮石、天然砂等；后者如煤渣、矿渣、陶粒、膨胀珍珠岩等。

砂、石的组批原则、取样规定、必试项目

序号	品种	组批原则	取样规定	必试项目	周期
1	天然砂	按同产地、同规格分批验收，应以400方或600t为一验收批，不足上述量亦按一验收批进行验收	在堆料上取样时，取样部位均匀分布，取样时先将取样部位表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的试样8份，混合均匀后采用四分法缩分至不少于22kg，作为一组试样	筛分析、含泥量、泥块含量	5d
2	人工砂	按同产地、同规格分批验收，应以400方或600t为一验收批，不足上述量亦按一验收批进行验收	在堆料上取样时，取样部位均匀分布，取样时先将取样部位表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的试样16份，混合均匀后采用四分法缩分至不少于22kg，作为一组试样	筛分析、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标（C50以上）	5d
3	卵石、碎石	按同产地、同规格分批验收，应以400方或600t为一验收批，不足上述量亦按一验收批进行验收	在堆料上取样时，取样部位均匀分布，取样时先将取样部位表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的试样16份，混合均匀后采用四分法缩分至不少于22kg，作为一组试样	筛分析、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标（C50以上）	5d

混合均匀后采用四分法缩分至不少于40kg，作为一组试样。

轻集料的组批原则、取样规定及必试项目

序号	品种	组批原则	取样规定	必试项目	周期
1	轻粗集料（粘土陶粒、页岩陶粒等）	同一品种、同一密度等级每200方为一验收批，不足上述量亦按一验收批进行验收。	每一验收批取样一组，粒径小于20mm时取样量约60L；粒径大于20mm时取样量约80L；	筛分析、堆积密度、桶压强度、粒型系数、吸水率	5d
2	轻细集料（陶砂等）	同一品种、同一密度等级每200方为一验收批，不足上述量亦按一验收批进行验收。	每一验收批取样一组，粒径小于20mm时取样量约60L；粒径大于20mm时取样量约80L；	筛分析、堆积密度	5d

在均匀的堆料上取样时，应自上而下在堆料上的不同位置、不同方向的10个点抽取，并应避免抽取面层的材料。