

销售虹牌涂料

产品名称	销售虹牌涂料
公司名称	虹牌涂料永记造漆工业有限公司
价格	.00/桶
规格参数	
公司地址	江苏省苏州昆山市张浦镇永记路一号
联系电话	0512-57553937 15162318379

产品详情

水性弹性外墙涂料

WATER-BASED ACRYLIC ELASTOMERIC COATING

产品号码	No.421
型别	使用耐候、耐碱性非常优异之水性弹性丙烯酸树脂，配合耐候颜料及填充剂精制而成。
用途	混凝土建筑物装饰保护用。
特性	1、弹性优异，若水泥壁面轻微龟裂涂膜可保持完好如初，不会断裂达到防火防漏功能。 2、具优异之耐候性，抗风化性优良。 3、耐水、耐碱性良好，透水率低。 4、伸长率300%以上。
光泽度	60%以上
颜色	浅色、白色
重量	1.0kg/L以上
粘度	100-140KU (25)
干燥时间	指触：1小时以内 坚结：6小时以内 (25)
漆膜厚度	湿膜：580 μ (Micron) 干膜：250 μ (Micron)
理论涂布量	1.72m ² /L @D.T.F.250 μ
涂装间隔	最少8小时
稀释剂	自来水
稀释剂用量	0-5%

适用底漆	No.420水性弹性外墙专用底漆
贮藏安定性	正常情况下，至少三年（存放于阴凉干爽处，不低於0 条件）
涂装方法	刷涂、喷涂、辊涂（分二道或三道施工，建议干膜厚度至少250 μ m以上）。
施工注意事项	1、使用前需充分搅拌均匀，太稠时可加酌量自来水调节，但以不超过规定用量为限。
	2、新水泥墙因含有多量水份与游离碱性物质，必须完全干燥或含水率低于12%以下，方可施工。
	3、被涂物表面之水份、油脂、污泥、灰尘等附著物必须清除干净。
	4、施工条件：施工时大气相对湿度低于85%RH,温度>10 。
	5、本漆之施用务必先以NO.420水性弹性外墙专用底漆打底，以达附着耐久性之最佳效果。
备注	此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验，仅供施工设计参考。在使用产品时，会因环境不同而有差异，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。不明之处，请与本公司技服部联系。