

振邦墙威弹性外墙水性氟碳漆

产品名称	振邦墙威弹性外墙水性氟碳漆
公司名称	大连众邦科技有限公司
价格	90.00/公斤
规格参数	品牌:振邦 颜色:各种颜色 耐洗擦性:10000
公司地址	辽宁省大连市沙河口区黄河路815-4-1-7号
联系电话	13591153312

产品详情

品牌	振邦	颜色	各种颜色
耐洗擦性	10000		

产品概述：

本产品是以水性氟树脂为主要成分，以水性脂肪族异氰酸酯为交联剂的双组分水性外墙氟碳漆，适用于各种建筑物外墙、屋顶及各种建材的全环保超耐久装饰保护层。

产品特性：

- 1、超耐久性、保光保色
- 2、弹性高，能弥盖墙体表面的细微裂纹。
- 3、强耐擦洗性、强附着性、防水防霉、耐碱。
- 4、气味清新、使用安全
- 5、

物理参数：

颜色/光泽：请参阅振邦色卡

质量固体含量： 45%，体积固体含量： 36%

密度：(1.38-1.43)克/毫升

干燥时间：表干小于2小时，温度（23±2）摄氏度

理论涂布率：（4.0-4.5）m²/公斤2道

储存期：存放于阴凉、干燥处、有效储存期一年

包装：20公斤/组

施工说明：

表面处理：涂漆前，基材表面应清洁、干燥、平整、牢固

新建墙面：清除表面灰尘、油腻和松散泥灰，如果有孔隙用腻子填补

重涂墙面：用铲刀铲除，填平打磨平整或者视情况采用其他适当方法

确保预涂基材湿度小于10%，ph值不得大于10

施工方法：刷涂、滚涂、高压无气喷涂

施工条件：施工温度（5-40）摄氏度，空气相对湿度小于85%，避免在雨天中施工

稀释：本产品可直接涂刷于墙体，无需加水稀释。

涂装间隔：8小时以上。

主要技术参数：

检验项目	技术指标
耐水性/168 h	无异常
耐人工加速老化（白色或者浅色）/2000h	不起泡、不裂纹、不脱落、
耐碱/168h	无异常
耐洗刷性不小于	10000次
耐沾污性（白色或者浅色）/%	20
断裂伸长率/% （23±2）摄氏度	200
断裂伸长率/% -10摄氏度	40

健康安全：

避免涂料接触眼睛，如出击应用清水冲洗，现场必须通风良好，遵守一切健康安全