

振邦氟碳金属漆 振邦 氟碳涂料

产品名称	振邦氟碳金属漆 振邦 氟碳涂料
公司名称	大连众邦科技有限公司
价格	230.00/千克
规格参数	品牌:振邦 金属涂料分类:氟碳涂料 颜色:各种颜色
公司地址	辽宁省大连市沙河口区黄河路815-4-1-7号
联系电话	13591153312

产品详情

品牌	振邦	金属涂料分类	氟碳涂料
颜色	各种颜色	干燥时间	24 (h)
耐水性	168h	保质期	12 (个月)

产品概述：

本产品是由氟碳树脂和铝粉为主要成分，脂肪族异氰酸酯为交联剂配制成的a、b双组分氟碳金属漆，适用于各种高档建筑物外墙和金属表面的装饰装修。该产品需与氟碳清漆配套使用。

产品特性：

- 1、超耐候性、防腐蚀性、强自洁性。
- 2、强附着性、高装饰性、防水、防霉、耐酸、耐碱。
- 3、良好的柔韧性、抗划伤性、耐洗刷性。
- 4、优异的保色性，抗开裂、不粉化、耐磨损。

物理参数：

颜色/光泽：请参阅振邦色卡，也可按客户要求配制

质量固体含量： 30%，体积固体含量： 28%

密度：(1.0-1.2)克/毫升

闪点：（闭口）23

储存期：存放于阴凉、干燥处、有效储存期为一年（b组分最后在开罐后一次性用完）

包装：20公斤/组

	干膜厚度（微米）	湿膜厚度（微米）	理论涂布率（平方米/公斤）
膜厚范围（一道）	20-25	70-90	10.2-12.7
推荐膜厚（一道）	23	82	11

施工说明：

表面处理：涂漆前，基材表面应清洁、干燥、平整、牢固、无油脂、锈蚀等杂物，钢铁表面最好采用喷砂或者抛丸除锈，要求达到st3级或者sa2.5级。

浮尘的处理：可用压缩空气吹净或者干净毛刷扫净

旧漆膜处理：用刮刀铲除、填平打磨平整、或者视情况采用其他方法

油脂的处理：先用汽油或者稀释剂清除，再用干净布擦干净

施工方法：常规喷涂、刷涂、辊涂

施工条件：施工温度（5-35），空气相对湿度小于75%，避免在雨、雪、雾天气中施工，禁止与水醇类物质接触。

施工前a、b组分按比率混合搅拌均匀，熟化30分钟后使用。

混合以及熟化时间：a组分：b组分=14：1（质量比），以包装标识为准。

混合后适用期：混合后8小时用完，温度（23±2）

推荐配套产品：打腻子：zb-07-6建筑外墙底层腻子6#；zb-07-7建筑外墙面层腻子7#；zb-07-8油性腻子

底漆：zb-06-17外墙专用底漆或zb-06-3环氧云铁中间漆；中间漆：zb-04-603氟碳金属漆；罩光：zb-01-1氟碳清漆

稀释剂及稀释比率：zb-x-2稀释剂或zb-x-8稀释剂，稀释比率（0-30）%（质量比），勿稀释过量，用zb-x-2稀释剂或zb-x-8稀释剂清洗工具

干燥和覆涂时间

底材温度	表干时间	实干时间	可搬运时间	完全固化时间	覆涂间隔时间最小值
23	20min	24h	24h	7d	8h

主要技术参数：

检验项目	技术指标
------	------

划格试验/级	1
耐冲击性/cm	50
硬度(铅笔)	H
耐人工老化/2000 h	无粉化、无龟裂、不脱落, 颜色变化 2级
耐3%硫酸/ 5d	不起泡、不起皱、不脱落
耐2%氢氧化钠/3d	不起泡、不起皱、不脱落
耐盐雾/1000h	不起泡、允许轻微变色、失光
耐水性/10d	不起泡、不起皱、不脱落

健康与安全

为避免皮肤和眼睛接触到油漆，施工前应穿戴好工作服、手套、防护眼镜及面具等。如有油漆溅到皮肤上，应立即用温水、肥皂水或其它适当的清洗剂进行清洗，溅入眼睛应用大量清水进行冲洗，并及时请医生诊治。

施工现场应通风良好，喷涂施工时需佩戴空气面罩，以防吸入溶剂蒸汽和漆雾。切勿将涂料倒入下水道或排水管。

本产品含有易燃物，储存和施工中应远离明火，施工场所严禁吸烟。产品应放置儿童不宜取到的地方。

备注：

以上资料及数据根据实验室测试和实际经验所得，因个别情况（如施工工艺，检测方法或涂料改进等）数据会有所差异。