

促进剂MBTS(DM)预分散颗粒MBTS(DM)-75河南荣欣鑫科技

产品名称	促进剂MBTS(DM)预分散颗粒MBTS(DM)-75河南荣欣鑫科技
公司名称	鹤壁市荣欣助剂有限公司
价格	19500.00/吨
规格参数	荣鑫:2,2,-二硫化二苯骈噻 DM:MBTS 河南荣欣鑫科:鹤壁市鹤山区姬家山产业园
公司地址	鹤壁市
联系电话	2632999 18539206677

产品详情

MBTS(DM)

化学名称:2,2,-二硫化二苯骈噻唑

分子式:C₁₄H₈N₂S₄

结构式:

分子量:332.50

CAS NO:120-78-5

产品规格:

项目	粉末	防尘粉末	颗粒
外观 (目测)		灰白色或淡黄色粉末 (颗粒)	
初熔点	166.0		
加热减量 %	0.40		
灰份%			
筛余物(150 μm), %	0.10	\	
筛余物(63 μm), %	0.50		
油含量, %	1.0-2.0		
粒径, mm	1.5-2.5		

性状:淡黄色粉末(颗粒), 微有苦味。比重1.45-1.54, 熔点166 以上, 可溶于氯仿, 部分溶于苯和乙醇、SILU化碳, 不溶于汽油、水和乙酸乙酯及碱中。毒性很小。贮存稳定。

用途:MBTS在NR及SR中硫化速度中等, 硫化特性平坦, 可适用于大多数通用橡胶。在“白色”胶料中无污染不褪色。在氯丁胶中用作增塑剂、延迟剂。在合成高聚物中通常需和副促进剂并用, 焦烧安全性优于MBT。

包装:20/25kg塑编袋、纸塑复合袋、牛皮纸袋, 或集装塑编袋。

贮存:应储存在阴凉干燥、通风良好的地方。包装好的产品应避免阳光直射, 有效期2年

MBTS(DM)-75

载体: SBR+TPR成分: 二硫化二苯并噻唑活性含量: 75%颜色: 淡黄色门尼 M L1+4 50 : 60过滤网目数: 100密度: 1.30

产品描述

产品说明书

MBTS(DM)-75	预分散母胶粒	
功能	橡胶硫化促进剂	
产品物性	组成	75%二硫化二苯并噻唑和25%聚合物及分散剂的混合物
	外观	淡黄色颗粒
	比重 (g/cm ³)	约1.27

应用资料

用途	MBTS-75 为天然和合成橡胶的快速硫化促进剂, 多与其它促进剂并用, 是硫调型氯丁橡胶的硫化延迟剂。适用在发泡及低硬度制品, 具有很好的抗老化性能
用量	0.2-3.0
包装	25kgs 纸箱内PE袋
储存与作业安全	原封室温25 以下存放期12个月