

V-1630FS快干H级高温硬化绝缘凡立水

产品名称	V-1630FS快干H级高温硬化绝缘凡立水
公司名称	东莞市嘉鑫绝缘材料有限公司
价格	1289.00/桶
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城区阳澄湖凤阳路158号
联系电话	86-076983228783/83231018 15876910315

产品详情

V-1630FS H级高温硬化快干绝缘凡立水
VIKING V-1630FS H级 (180) 高温 硬化绝缘凡立水
颜 色：透明粘
度： 25 30-75 cps
密 度： 25 0.82 gm/cc
固 成 份： 34-36%
闪 火 点： 6.7
表 乾 时 间： 25 15分
表面硬化时间： 25 2-4小时
(若需上第二层胶请在2小时后，24小时前作业) 完 全硬化时间： 25 x24小时或2 5 x1小时+80 x1-2小时
(若真空含浸，硬化时间会延长一倍左右)
稀 释 剂： T-6600 绝缘
强 度： (乾)3300~3400 volt/mil
(湿)2300~2500 volt/mil 接着强度： 25 24 Lb 100 3.3 Lb
(按ASTM D2519以MW35线测试) 保存期 限： 25 一年(未开封) 耐溶
剂 性： 佳(若需耐FREON请用135 烤 乾30分钟以上) 耐紫 外 线： 佳
防 水 性： 佳
再 焊 性： 佳
耐 温： 180 用

途：线圈、变压器、印刷电路板

包 装：5 GAL 使用此

凡立水之客户均可申请UL安规绝缘系统class B、F
或H级之工厂认证