

# 厂家批发环氧云铁中间漆双组份规格防腐性能强

产品名称	厂家批发环氧云铁中间漆双组份规格防腐性能强
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	13.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 规格:27.5kg/组 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

厂家批发环氧云铁中间漆双组份规格防腐性能强

### 环氧云铁中间漆

组

成 由环氧树脂、聚酰胺固化剂、灰色云母氧化铁、防锈颜料、助剂和溶剂等组成主要特性在喷砂钢铁上具有优异的附着力

在适当处理的镀锌钢材及铝合金上具有优良的附着力

在富锌底漆和钢铁的喷锌层上具有优良的附着力和封闭性能

在工业和化学大气环境下有良好的耐候性和耐蚀性 表面有一定的粗糙度，与环氧

、氯化橡胶、氟碳漆、具有很好的配套性能，也能与醇酸、酚醛等传统型漆配套，与后道漆膜具有良好的层间附着力。 具有良好的防锈性能、耐久性和耐磨性用 途 可作

为环氧富锌底漆、无机富锌底漆等高性能防锈漆的中间涂层，以增强整个涂层的层间附着力和保护性能；可以用于镀锌钢材、铝合金表面作底漆之用；也可直接涂装在喷砂处理的钢铁表面作防锈底漆之用。

广泛用于陆上钢结构的重防腐体系。外 观 灰色，无光施工参考 配 比

组份一：组份二 =20：5干膜厚度 80-120 μm湿膜厚度 129-194 μm理论用量

215-324g/m<sup>2</sup>闪 点 组份一（基料） 25

组份二（固化剂） 23 干燥时间（25℃）表干 4h 实干 24h 完全固化 7d熟化时间

（混合后20℃）30min适用期（混合后20℃）

4h（气温大于30℃以上时，组份一与组份二混合后适用期随着气温的升高而缩短）