地坪漆－环氧地坪－自流平地坪

产品名称	地坪漆－环氧地坪－自流平地坪
公司名称	江门市江海区天祥装饰工程有限公司
价格	48.00/平方米
规格参数	类别:环氧自流平地坪漆 按溶剂类型分:油性漆 品牌:Tsiang
公司地址	江门市江海区礼乐文盛二街4号107
联系电话	86 0750 3977982

产品详情

类别	环氧自流平地坪漆	按溶剂类型分	油性漆
品牌	Tsiang	颜色	不限
保质期	18（个月）		

针对一般地坪涂料难以达到gmp规范中对高洁净场所的严苛要求，公司研发中心开发了自流平环氧面漆，以100
氧树脂为基料配制而成，具有绿色环保、光泽度高、一次性成膜厚、漆膜强韧耐磨等优良特性，是洁净度要求
、制药企业厂房等场所理想的地坪涂装系统。

适用范围◇
航天、航空等无尘无菌的高度特殊化的场所。◇ gmp制药厂、医院、血液制品等无尘菌室、精密机械、微电子制造工厂、机械及化学综合性能要求高的区域。

技术指标

试验项目			
干燥时间，h	表干（h）		≤6
	实干（h）		≤24
拉伸强度，mpa			≥9
弯曲强度，mpa			≥7
抗压强度，mpa			≥85
邵氏硬度			≥75
流平性，cm			≥5min
耐磨性（750g/500r，失重，g)			≤0.02
耐10%硫酸			144h无明显
耐10%氢氧化钠			144h无明显

性能特点◇ 表面平滑、美观、达镜面效果；◇
无溶剂、无气味、无污染、无毒；◇
具有耐酸、耐碱，耐化学品等性能；◇
对潮气、盐雾、油类及有机溶剂都有良好的抗性；◇
耐磨、耐压、耐冲击、耐高温、防水、有一定的弹性；◇
面层施工一次成型，快速方便。

耐10%盐水	48h无明显
耐汽油，120#	耐
粘接强度，mpa	≥2

系统特征◇ 无溶剂型，双组份，实色，亮光或哑光；◇ 厚度1-5mm；◇ 一般使用年限为10-15年。

施工工艺

工艺名称	具体做法及要求	参考用量
底涂层	1.使用无溶剂型环氧底漆：主漆和固化剂按比例混合，并搅拌均匀；2.用滚筒均匀地滚涂，无漏涂；3.门边、墙角、墙脚、机脚等使用毛刷刷涂。	0.15-0.20kg/m2
中涂砂浆	1.使用无溶剂型环氧中涂漆：主漆和固化剂按比例混合后加40～100目石英砂搅拌均匀；2.用批刀整体满刮1～2遍；3.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，并清理干净。	0.7kg/m2/mm
腻子层	1.使用无溶剂型环氧中涂漆：主漆和固化剂按比例混合后加适量填料（如石英粉、滑石粉）搅拌均匀；2.用批刀批括1-2遍，重点是填补地面的坑洞缺陷处；3.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器、鸡毛禅、拧干的湿毛巾等清理干净。	0.2-0.30 kg/m2
封闭层	1.使用无溶剂型环氧面漆，按比例混合，搅拌均匀；2.用批刀进行封闭式批平。	0.1-0.20 kg/m2
面涂层	1.使用无溶剂环氧自流平面漆，主漆和固化剂按比例混合，搅拌均匀；2.用准备好的镘刀进行自流平镘面或用无气喷涂机喷涂。	1.4 kg/m2/mm

施工剖面