

底涂士水性环氧富锌底漆/水性防腐漆/水性环氧富锌底漆价格

产品名称	底涂士水性环氧富锌底漆/水性防腐漆/水性环氧富锌底漆价格
公司名称	湖北诗璐化工涂料股份有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:底涂士 产地:应城市 包装:20kg/桶
公司地址	湖北省应城市东马坊汉宜路
联系电话	0712-3515606 17710452101

产品详情

一、产品组成

本产品由甲、乙组份组成，其中甲组份由水性环氧固化剂、锌粉、新型防锈颜料、填料、助剂、去离子水等组成，乙组份为环氧树脂活性稀释剂、助剂等组成。

二、产品特性

- 用水稀释，安全环保。
- 系一种电化学水性防锈防腐底漆，具有优异的耐盐雾及防腐性能。
- 附着力好、耐水、耐油性能好。

三、产品用途

满足于各种重防腐领域的金属基材底漆，适用于大型钢结构、桥梁、船舶、塔机、塔架、石油储罐、货车货叉。起重吊臂、各种机械、汽车零配件等钢构件的防锈和防腐。

四、技术指标

项目	指标
颜色外观	灰色，漆膜平整
膜厚	60-80um
理论涂布率	180-270g/m ²

涂装方式	无气喷涂、空气喷涂、刷涂、辊涂
涂层表干(25)	1h
涂层实干(25)	24h
柔韧性, mm	1
抗冲击强度, kg.cm	50
附着力(划圈法), 级	无脱落、生锈等现象
耐盐水(3%Nacl溶液)/500h	
耐盐雾/600h, 级	2
熟化时间(25)	15min
适用期(25)	4h
混合配比	按包装标签规定比例
贮存温度	5-30
贮存期	12个月

五、施工方法

a. 基材表面去除油脂、铁锈、氧化层等污物，保证表面平整牢固、清洁无污物;如对基材进行喷砂或抛丸除锈时，其除锈标准应达到Sa2.5级或St3级。b. 因梓粉含量高, 甲乙组份按比例混合后，使用搅拌器充分搅拌，保证漆料均匀一致。c. 高温季节施工时，易发生干喷。为防止干喷现象产生，需加入清水进行稀释至不干喷为止。d. 水性环氧富锌底漆表面易形成锌盐，在涂装后道涂料之前，须彻底清除表面的锌盐。否则将影响漆膜层间附着力。e. 涂装时应避免涂层过厚，因厚膜老化后与基材附着力降低;作为喷砂后保护底漆使用时，也应避免涂层过厚, 因过厚漆膜会影响短重涂时间和干燥时间。f. 水性环氧富锌底漆同溶剂型环氧富锌不同的是，适用期为4h，漆料与固化剂混合均匀熟化15min后, 要尽快在4h内使用完，超过适用期，即使漆液仍有流动性, 但成膜性能变差。