

底涂士环氧煤沥青漆/工业防腐漆/环氧煤沥青漆厂家

产品名称	底涂士环氧煤沥青漆/工业防腐漆/环氧煤沥青漆厂家
公司名称	湖北诗璐化工涂料股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:底涂士 产地:应城市 包装:20kg/桶
公司地址	湖北省应城市东马坊汉宜路
联系电话	0712-3515606 17710452101

产品详情

环氧煤沥青漆

该漆以环氧树脂、改性沥青、溶剂固化剂等组成的双组份漆。产品特点：强附着力 防腐优 干燥快品种齐全 配套佳 用途广湖北诗璐化工专注工业防腐涂料21年，专心首先做好防腐底漆。

一、产品组成

该漆以环氧树脂、改性沥青、溶剂固化剂等组成的双组份漆。

二、产品用途

可用于油舱、地下管道、水下设施等。

三、产品特性

具有优异的耐海水、耐原油及良好的耐化学药品性和防锈性能。

四、技术指标

检测项目	技术指标	检验结果
在容器中的状态 混合性	搅拌混合后无硬块，呈均匀状态 能均匀混合	合格

施工性能		喷涂、辊涂、刷涂无障碍	
干燥时间	h/25	表干 2	1
		实干 24	24
漆膜外观		平整微光,无漆膜弊病	合格
适用期	h/25	3	
不挥发物含量	%	60	
漆膜耐冲击强度	kg/cm	30	30
漆膜附着力	级 (画圈法)	1	
耐弯曲性	mm	10	
耐盐水性	5%NaCl 25 , 24h	漆膜无异常	合格
耐水性	25 , 24h		

五、施工参考

a.前道漆膜表面应无油污、水分、灰尘。

b.施工配比：漆：固化剂=8：1（重量比）。

c.涂装方式

喷涂、刷涂、辊涂均可。建议：辊涂2-4遍，间隔2-4小时。

d.油漆开桶后，必须搅拌均匀，然后配比将固化剂倒入油漆中，充分搅拌均匀，静置熟化20分钟后，即可施工。

e.油漆和固化剂混合后必须在4小时内使用完，否则不可使用。

f.底材温度须高于露点3 以上才能施工，当环境温度低于5 时，不宜施工。

g.理论用量：：0.2~0.3Kg/100 μ m/m²。

六、安全健康环境说明

a.本品为易燃品。

b.必须远离火源并严禁吸烟。

c.漆桶必须盖紧，确保密封。

d.本品含有机溶剂，只能在通风良好的环境下施工。

e.此漆经由油漆工并配戴有供氧设备时，方可进行室内大面积喷涂或滚涂。若进行短时间施工，可只配戴过滤式呼吸面具。

f.在空气流通处上漆，不要吸进漆雾。通风不足时请配戴合适的供氧设备。

g.万一不小心被漆油溅到眼睛，立即用清水洗净，严重时到医院就诊。

h.若溅到皮肤，可用香皂或合格的洁肤品来洗净。

i. 注意安全运输并竖立放置。

j. 弃置废漆时必须符合当地环保条例。