

底涂士水性环氧云铁中间漆/水性防腐漆/水性环氧云铁中间漆厂家

产品名称	底涂士水性环氧云铁中间漆/水性防腐漆/水性环氧云铁中间漆厂家
公司名称	湖北诗璐化工涂料股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:底涂士 产地:应城市 包装:20kg/桶
公司地址	湖北省应城市东马坊汉宜路
联系电话	0712-3515606 17710452101

产品详情

一、产品组成

本产品由甲、乙组份组成，其中甲组份由水性环氧固化剂、云母氧化铁、新型防锈颜料、填料、助剂、去离子水等组成，乙组份为环氧树脂活性稀释剂、助剂等组成。

二、产品特性

- 用水稀释，安全环保。
- 具有较好的封闭性，优异的耐盐雾性能和防腐性能。
- 附着力好、耐水、耐油性能好。

三、产品用途

适用于各种重防腐领域的金属涂装，如船舶、集装箱、桥梁、煤气罐、港口机械、各种钢结构、混凝土等。

四、技术指标

项目		指标
颜色外观		灰色、漆膜平整
光泽		哑光、半哑光
膜厚		60-80um
涂装方式		无气喷涂
干燥时间(25)	表干	2h
	实干	24h
抗冲击强度		50KG.cm
附着力(划圈法)/级		1
柔韧性/mm		漆膜不起泡、不脱落
耐盐水/500h		
耐盐雾/600h, 级		2
熟化时间(25)		15min
适用期(25)		4h
混合配比		按包装标签规定比例
贮存温度		5-30
贮存期		12个月

五、施工方法

- a. 甲乙双组份按比例配制好，使用搅拌器充分搅拌，保证漆料均匀一致，严禁与其他涂料及有机溶剂混合。
- b. 按比例加入清水混合至适合无气喷涂、空气喷涂、滚涂、刷涂的施工粘;施工完成后，所有器皿用清水冲洗干净。
- c. 涂装前，对底漆进行打磨或去除粉尘等杂物，后进行云铁防锈漆的涂装，保证层间附着力。d. 水性环氧云铁防锈漆同溶剂型环氧云铁防锈漆不同的是，适用期为4h，漆料与固化剂混合均匀熟化15min后，要尽快在4h内使用完，超过适用期，即使漆液仍有流动性，但成膜性能变差。
- e. 施工温度大于5 ，相对湿度小于75%，并保证良好的通风和防尘处理。
- f. 贮存在明阴凉通风处，温度为5-30 。