

## 抗折强度超过62.5级的矿渣水泥

产品名称	抗折强度超过62.5级的矿渣水泥
公司名称	邵阳市鸿基建材有限公司
价格	520.00/吨
规格参数	品牌:宝螺牌 三氧化硫含量:3.38% 氧化镁含量:2.37 (%)
公司地址	邵阳市大祥区七里坪
联系电话	0739-5305598 15869890568

## 产品详情

品牌	宝螺牌	三氧化硫含量	3.38%
氧化镁含量	2.37 (%)	水泥细度	0.045mm 12.0 (%)
烧失量	3.14 (%)	产地	湖南省、邵阳市
出厂标准	P.S 42.5R	品种	通用水泥
主要成分	矿渣硅酸盐	强度等级	42.5R
初凝时间	2.8 (h)	终凝时间	3.9 (h)
标准稠度水量	24.6 (%)	抗压强度	50.1 (MPa)
安定性	合格	规格	P.S.A 42.5
抗硫酸盐性	高抗硫酸盐性	水化热	低热
颜色	灰色水泥		

湖南省邵阳市鸿基建材有限公司2009年被评定为全省水泥质量五十强之一，具有一流的管理干部队伍，先进的现代化工艺设备，生产的矿渣硅酸盐水泥远远超过国家标准。

编号	so3	mgo	0.045m m	比表	需水量	初凝	终凝	抗折三 天	抗折廿 八天	抗压三 天	抗压廿 八天
e022	3.02	2.05	9.2	382	25.8	3 : 01	3 : 50	5.0	9.4	23.1	50.3
d018	3.38	2.37	12.0	346	24.6	2 : 49	3 : 55	5.0	9.6	21.2	50.1
e025	3.20	2.93	10.0	327	24.8	3 : 04	3 : 59	5.2		21.5	

矿渣水泥的性能：1.矿渣水泥属于低热水泥，适用于大体积工程。

2.抗硫酸盐性能强，适用于水下、地下工程。

3.抗折强度高，适用于道路、桥梁工程。

