

# pa66 1300s日本旭化成

产品名称	pa66 1300s日本旭化成
公司名称	上海亿恒塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家(产地):日本旭化成 牌号:1300s 成型收缩率:1.65
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路5358号3层J792室
联系电话	18100095490

## 产品详情

pa66 1300s日本旭化成,上海亿恒塑胶有限公司代理销售日本旭化成pa661300s,本公司代理的型号齐全,如有需要欢迎您致电上海亿恒塑胶刘经理订购及咨询,本公司可提供物性表(TDS),出厂报告(COA),环保资料(ROHS),检测报告(SGS),黄卡(UL)等报告,欢迎您来电咨询,(电话微信同号)!(本公司销售产品均为原厂原包,请放心采购)

厂家(产地)	日本旭化成	牌号	1300s
成型收缩率	1.65	断裂伸长率	50
规格级别	注塑	拉伸强度	79
密度	1.14	缺口冲击强度	39
用途	接头、垫圈、电线绑扎带		

[查看全部参数>](#)

## 产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
吸湿率	湿		2.5	%
比重	干	astm d-792	1.14	
成型收缩率	干	旭化成方法	1.3-2.0	%
悬臂梁式缺口冲击强度	干(湿)	astm d-256	39(147)	j/m
拉伸强度	干(湿)	astm d-638	79(57)	mpa
断裂延伸率	干(湿)	astm d-638	50(250)	%
洛氏硬度	干(湿)	astm d-785	120(108)	r scale
抗挠强度	干(湿)	astm d-790	118(54)	mpa
抗挠系数	干(湿)	astm d-790	2.8(1.2)	gpa
磨损率	湿	astm d-1044	7	× 10-6kg/1000times

洛氏硬度	干(湿)	astm d-785	80(55)	m scale
热变形温度	0.46mpa 干	astm d-648	230	
热变形温度	1.82mpa 干	astm d-648	70	
阻燃性	干	ul 94	v-2	
线性膨胀系数	干	astm d-696	8	$\times 10^{-5}/k$
导热率	干		0.2	w/(m.k)
比热容	干		1670	j/(kg.k)
氧指数	干	astm d-2863	26	%