

# 平舆县石英砂滤料有效粒径检测 净水滤料灰分测试

产品名称	平舆县石英砂滤料有效粒径检测 净水滤料灰分测试
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/个
规格参数	石英砂滤料:净水滤料灰分测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

## 产品详情

石英砂破碎率，磨损率的检验方法。

1、堆积石英砂滤料的取样。在滤料堆上取样时，应将滤料堆表面划分成若干个面积相同的方形块，于每一方块的中心点用采样器或铁铲伸入到滤料表面150mm以下采取。

然后将从所有方块中取出的等量（以下取样均为等量合并）样品置于一块洁净、500光滑的塑料布上，充分混匀，摊平成一正方形，在正方形上划对角线，分为四块，取相对的二块混匀，作为一份样品（即四分法取样），装入一个洁净容器内。样品采取量应不少于4kg。

### 石英砂滤料

2、袋装石英砂滤料的取样。取袋装滤料样品时，由每报产品总袋数的5%中取样，批量小时不少于3袋。用取样器从袋口中心垂直插入二分之一深度处采取。然后将从每袋中取出的样品合并，充分混匀，用四分法缩减至4kg，装入一个洁净容器内。石英砂滤料的取样量可根据测定项目计算。试验室样品的制备。试验室收到石英砂滤料试样后，根据试验目的和要求进行筛选和缩分。然后在105~110 的干燥箱中干燥至恒量\*（\*本方法中的“灼烧或干燥至恒量”，系指灼烧或烘干，并于干燥器中冷却至室温后称量，重复进行至两次称量之差不大于所称样品质量的0.1%时，即为恒量，取一次质量作为计算依据。），置于磨口瓶中保存。

3、破碎率和磨损率检验方法，称取经洗净干燥并通过筛孔径1mm而截留于筛孔径0.5mm筛上的样品50g，置于内径50mm、高150mm的金属圆筒内。加入6颗直径8mm的轴承钢珠，盖紧筒盖，在行程为140mm、频率为150次/min的振荡机上振荡15min。取出样品，分别称量通过筛孔径0.25mm的样品质量和截留于筛孔径0.25mm筛上的样品质量。