

聚苯颗粒保温系列K11 环保保温涂料

产品名称	聚苯颗粒保温系列K11 环保保温涂料
公司名称	珠海市铭洋化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:环保保温涂料 品牌:西邦 颜色:/
公司地址	珠海市香洲山峰路二巷5号101房
联系电话	86 0756 2620908/2620990 13360618808

产品详情

类型	环保保温涂料	品牌	西邦
颜色	/	干燥时间	/(h)
耐水性	/	保质期	12(个月)

我司专业做环保类的建筑材料。保温系列方面在珠海已开启标志性工程建筑。我司可负责工程的预算、施工的指导等一系列服务，欢迎大家来电咨询！

聚苯颗粒外墙外保温系统

【体系说明】聚苯颗粒保温系统以聚苯乙烯颗粒为保温材料，采用聚苯颗粒保温砂浆作胶粘剂，配合耐碱玻纤网格布、抗裂抹面砂浆作为抹面层，形成完整的外墙保温系统。1、采用批抹施工，简单快捷，即使在局部异型部位如门窗边框线条、阴阳角等处也丝毫不受限制。2、与墙面全面粘结，形成连续的整体，保证保温层牢固安全。3、整体保温性能好，导热均匀，具有更好的隔热效果。4、全面的利用了废旧聚苯板、工业粉煤灰等材料，节约社会资源，降低工程造价，具良好的经济效益和社会效益。【适用范围】建筑物的内外墙面、斜坡屋面的保温隔热层施工，同时具良好的隔音降噪性能。

【施工说明】1、基层处理：墙面应清理干净，无灰尘、油污、松散物、空鼓等，用2米靠尺检测墙面平整度，偏差超过2mm部位采用水泥砂浆修补找平。2、界面处理：采用e-502界面砂浆，25kg粉料添加7~8kg清水，采用电动搅拌至均匀无颗粒的膏糊状，静置3~5分钟再搅拌一次。将搅拌好的胶浆用抹刀批抹于混凝土基面上，厚度约1~2mm，也可采用喷枪喷涂施工，界面砂浆批平即可，不可抹压光滑。3、弹控制线，抹灰饼、冲筋：根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求，在外墙及门窗位弹出厚度控制线、水平、垂直控制线及伸缩缝、装饰缝线。按厚度线用聚苯颗粒保温砂浆料作标准厚度灰饼冲筋。4、聚苯颗粒

保温层施工：将适量清水加入砂浆搅拌机，再加入e-505聚苯颗粒保温砂浆，搅拌约3分钟成为稀稠状，再将一定比例的聚苯颗粒加入继续搅拌3分钟即可施工。将搅拌好的聚苯颗粒保温胶浆分次批抹于墙面，每遍施工厚度不超过20mm，每次施工间隔24小时以上。最后一遍施工厚度为10mm为宜，施工达到灰饼冲筋厚度后，用大杠搓平。

5、抹面砂浆施工：保温层完全固化后（一般为2-3天）可进行e-501抹面砂浆施工，施工前先将墙面湿润，至无明水时即可施工。批抹第一遍抹面砂浆，控制施工厚度在1~2mm，同时将耐碱玻纤网格布铺贴于抹面砂浆面上，用抹刀由中间向四周把网格布压入砂浆表层压实平整，网间搭结宽度不小于80~100mm，注意让网格布表面露出不可压入过深。24小时后批抹第二遍抹面砂浆，以能够覆盖网格布并微见网格布轮廓为宜。

6、弹性抗裂抹面层施工：有较高抗裂要求的外保温体系中，表面抗裂层使用7号柔性抗裂腻子批抹厚度约1.5-2mm。

7、面层装饰：抹面砂浆干燥硬化后（一般为2-3天）可进行面层装饰施工，面层装饰可采用西邦公司的弹性质感涂料、彩色装饰砂浆饰面，整体装饰效果及综合性能更好。

【注意事项】

- 1、适宜施工温度为5~40℃，新施工的墙面防止高温、烈日暴晒及雨淋。
- 2、搅拌好的保温浆料应在4小时内用完，切忌将已干结的胶浆加水混合再用。
- 3、在夏季施工时，应注意每道工序的湿水养护。
- 4、选用自重较大的面砖作饰面时，应采用热镀锌电焊钢网代替耐碱玻纤网格布，采用塑料锚栓固定。钢丝网及锚栓应符合标准要求。