

# 有机硅胶粘接密封胶901W

产品名称	有机硅胶粘接密封胶901W
公司名称	珠海市铭洋化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:硅胶胶水 品牌:铭洋 粘合材料类型:电子元件、橡胶类、其他材质
公司地址	珠海市香洲山峰路二巷5号101房
联系电话	86 0756 2620908/2620990 13360618808

## 产品详情

型号	硅胶胶水	品牌	铭洋
粘合材料类型	电子元件、橡胶类、其他 材质	有效物质	100 ( % )
剪切强度	1.0 ( MPa )	规格尺寸	30 ( mm )
执行标准	ROHS		

### 一、产品特点：

1单组分室温固化有机硅粘接密封材料；

1半流淌流体，流平性能好，不会渗入细小缝隙，密封强度高；

1胶料固化后呈弹性体，具有卓越的抗冷热变化、抗应力变化等性能；

1耐高低温，在-60 ~ 200 长期保持弹性和稳定，抗紫外线，耐老化；

1具有优异的绝缘、防潮、抗震、耐电晕、抗漏电和耐化学介质性能；

### 二、用途：

1适用于电子元器件及各类仪表的防水、防潮密封，也可用于电子元器件的粘接加固以及模块的灌封保护。

### 三、技术参数：

性能指标	901w
------	------

固化前	外观	白色半流淌流体
	相对密度 (g/1015, 25 )	1.10
	表干时间 (min, 25 )	< 20
	完全固化时间 (d, 25 )	3 ~ 7
固化类型		单组分脱酮肟型
固化后	硬度 (shore a)	35 ± 5
	抗拉强度 (mpa)	1.0
	剪切强度 (mpa)	1.0
	扯断伸长率 (%)	200 ~ 300
	使用温度范围 ( )	-60 ~ 200
	体积电阻率 ( · cm)	1.0 × 10 <sup>15</sup>
	介电强度 (kv/ · mm)	16
	介电常数 (1.2mhz)	2.9

\*以上机械能和电性能数据均在25 ，相对湿度55%固化7天后所测。

#### 四、包装规格：

1300ml/支，25支/箱；

1100ml/支，100支/箱。