

销售耐高温高铝水泥 河南

产品名称	销售耐高温高铝水泥 河南
公司名称	乌鲁木齐市沙依巴克区华顺通耐火材料厂
价格	1800.00/吨
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () 规格:0.0001 (mm) 产地:河南
公司地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山路105号祥瑞小区1号楼6房
联系电话	86 0991 8729587 13899800587

产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 ()	规格	0.0001 (mm)
产地	河南	品牌	鸭牌/豫顺/磊安特
产品类别	耐材	材质	-
导热系数 (常温)	0.03	等级	一级
低温弯折	-	断裂伸长率	-
抗弯强度	-	抗压强度	-
拉伸强度	-	使用温度	1450
撕裂强度	-	芯材	-
形态	粉状	形状	粉状

用于土建工程上的注意事项

1. 在施工过程中：一般不得与硅酸盐水泥、石灰等能析出氢氧化钙的胶凝物质混合，使用前拌和设备等必须冲洗干净。
2. 不得用于接触大碱性溶液的工程。
3. 高铝水泥水化热集中于早期释放，从硬化开始应立即浇水养护。一般不宜浇注大体积混凝土。
4. 高铝水泥混凝土后期强度下降较大，应按最低稳定设计。高铝水泥混凝土最低稳定强度值以试体脱模后放入 50 ± 2 水中养护，取龄期为7天和14天强度值之低者来确定。采用标号525号以上的水泥、小于0.40的水灰比和400公斤 / 米³以上的水泥用量时，即可配出最低稳定强度200公斤 / 厘米³以上的混凝土。
5. 若用蒸汽养护加速混凝土硬化时，养护温度不高于50 。
6. 用于混凝土时，钢筋保护层的厚度不得小3厘米。

7. 未经试验，不得加入任何外加物。

8. 不得与未硬化的硅酸盐水泥混凝土接触使用；可以与具有脱模强度的硅酸盐水泥混凝土接触使用，但接茬处不应长期处于潮湿状态。