

耐磨环氧地坪漆 江门环氧地坪漆

产品名称	耐磨环氧地坪漆 江门环氧地坪漆
公司名称	江门市江海区天祥装饰工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	类别:环氧砂浆地坪漆 按溶剂类型分:油性漆 品牌:Tsiang
公司地址	江门市江海区礼乐文盛二街4号107
联系电话	86 0750 3977982

产品详情

类别	环氧砂浆地坪漆	按溶剂类型分	油性漆
品牌	Tsiang	颜色	不限
保质期	18 (个月)		

仓库、地下停车场、机械制造企业厂房等场所要求地面不能起砂尘，并能经受各种车辆（如汽车、叉车、推车）这些场所的地坪不仅要具备一般地坪保护系统平整、光滑的装饰效果，还需具有较强的耐磨性和抗压性。环氧用环氧抗压耐磨砂浆与环氧面漆结合而成的高耐磨抗压地面，是专业解决重型机械制造企业厂房、工业及商业等地面保护问题的地坪系统。

适用范围 超市、楼厅、仓库、汽车展厅、汽车修理厂、汽车停车场等特殊场所的地面；机械性能要求高的区域，具有一定冲击性的机械、电子、电器、仪表、医药、纺织、服装、食品、烟草等企业厂房的地面。

技术指标			
试验项目			
干燥时间, h	表干 (h)		4
	实干 (h)		24
粘接强度			2
邵氏硬度			80
耐冲击性, kg · cm			50通过
耐磨性 (750g/500r, 失重, g)			0.02
耐水性			48小时无变
抗压强度, mpa			70
抗弯强度, mpa			6
拉伸硬度, mpa			7

性能特点 耐冲击、耐重压、机械性能佳；
 防尘、防霉、耐磨、硬度好；
 硬化后收缩率小，无裂缝；
 耐水、耐油污、耐酸碱等一般化学腐蚀；
 外观平整亮丽、色彩多样；
 无接缝、便于清洁、维护方便。

耐30%盐水	12天无变化
耐10%硫酸	56天无变化
耐10%氢氧化钠	56天无变化
耐汽油，120#	56天无变化

系统特征 溶剂型、实色、亮光或是哑光； 厚度1-5mm； 一般使用年限为8-10年

施工工艺

工艺名称	具体做法及要求	参考用量
底涂层	1.使用溶剂型环氧单组份底漆或无溶剂型环氧底漆（主漆:固化剂=5:1）混合，并搅拌均匀；2.用滚筒、毛刷均匀地涂刷，无漏涂。	0.15-0.20kg/m ²
中涂砂浆	1.使用溶剂型环氧中涂漆（1:1）或无溶剂型环氧中涂漆（5:1）按比例混合后加适量40~100目石英砂搅拌均匀；2.用批刀整体满刮1~2遍；3.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，并清理干净。	0.7kg/m ² /mm
腻子层	1.使用溶剂型环氧中涂漆（1:1）或无溶剂型环氧中涂漆（5:1）按比例混合后加适量填料（如石英粉、滑石粉）搅拌均匀；2.用批刀批括1~2遍，重点是填补地面的坑洞缺陷处；3.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器、鸡毛掸、拧干的湿毛巾等清理干净。。	0.2-0.30 kg/m ²
面涂层	1.使用溶剂型环氧面漆（1:1）或无溶剂型环氧面漆（5:1）按比例混合，搅拌均匀；2.用准备好的滚筒浸上面漆，均匀滚涂，要求涂层均匀，无漏涂，滚涂2遍。	0.25-0.30 kg/m ²
耐磨层	1.本工序可根据用户需要选择使用；2.溶剂型环氧面漆施工完毕12~24小时后，即固化至行人不留印迹后，用环氧耐磨层面漆滚	0.12 kg/m ²

涂一遍，可大大提高
地坪光洁度和耐用性

施工剖面