

抗静电工厂墙面 防静电环氧地坪漆

产品名称	抗静电工厂墙面 防静电环氧地坪漆
公司名称	上海嘉柏丽实业有限公司
价格	58.00/平方米
规格参数	平整度:平 基层强度:耐
公司地址	中国上海市嘉定区嘉定区南翔纬五路2-15号
联系电话	86 021 51996895 18917877387

产品详情

平整度	平	基层强度	耐
耐酸碱碱性	耐10%硫酸，耐10%氢氧化钠，56天无变化	耐磨性	(750g/500r,失重,g) 0.02
耐冲压性	耐	铅笔硬度	2H

性能特点抗静电效果优良持久，可快速排泄静电电荷、防静电效力持表面电阻率达到 10^6-10^9 、地面电阻排泄符合国际gb6650-86a标准。不受时间、温度、湿度等影响；表面平滑，美观耐酸、碱、盐、油类腐蚀，特别是耐强碱性能好；耐磨、耐压、耐冲击，有一定弹性。适用范围：电子、微电子、通讯、计算机、精密仪器、无尘净化室、电子元件生产区、半导体车间smt、有机溶剂、瓦斯等一切需要抗静电的工厂的地坪、墙面及储油罐。使用年限：厚度1mm以上,使用寿命5年以上，自流平2mm以上，使用寿命10年以上施工工艺： 防水处理：一楼地面需已做好防水处理； 素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘、使其达到：平整、无松动、无油污、干燥（含水率 8%）； 环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力； 砂浆中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镬刀将其均匀涂布在底涂上,起到耐压、耐冲击、增加床材厚度等； 铜箔铺设：导电铜箔采用井型铺设（ $2 \times 2m$ ），有效排除累积之静电； 导电批涂：导电批涂依实际需要施工数道，要求达到整体面积导电并快速排泄电荷； 防静电面漆：防静电面漆滚涂二道表面电阻平均系数值 10^5-10^8 ，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓； 施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃为准，低温时开放时间需适度延长）技术指标

项目		指标
干燥时间	表干h	4
	实干h	24
附着力,级		2
铅笔硬度		2h
耐冲击性,kg		50通过
耐弯曲性		1mm通过
柔韧性		1mm通过

耐磨性(750g/500r,失重,g)	0.02
耐水性	48小时无变化
耐10%硫酸	56天无变化
耐10%氢氧化钠	56天无变化
耐汽油,120#	56天无变化
耐热性	2h无变化
耐低温	-40
表面电阻,	10^6-10^9
体积电阻,	10^6-10^9