

无尘净化室地面 防静电环氧地坪漆

产品名称	无尘净化室地面 防静电环氧地坪漆
公司名称	上海嘉柏丽实业有限公司
价格	58.00/平方米
规格参数	平整度:平 基层强度:耐
公司地址	中国上海市嘉定区嘉定区南翔纬五路2-15号
联系电话	86 021 51996895 18917877387

产品详情

平整度	平	基层强度	耐
耐酸碱碱性	耐10%硫酸,耐10%氢氧化钠,56天无变化	耐磨性	(750g/500r,失重,g) 0.02
耐冲压性	耐	铅笔硬度	2H

性能特点抗静电效果优良持久,可快速排泄静电电荷、防静电效力持表面电阻率达到 10^6-10^9 、地面电阻排泄符合国际gb6650-86a标准。不受时间、温度、湿度等影响;表面平滑,美观耐酸、碱、盐、油类腐蚀,特别是耐强碱性能好;耐磨、耐压、耐冲击,有一定弹性。适用范围:电子、微电子、通讯、计算机、精密仪器、无尘净化室、电子元件生产区、半导体车间smt、有机溶剂、瓦斯等一切需要抗静电的工厂的地坪、墙面及储油罐。使用年限:厚度1mm以上,使用寿命5年以上,自流平2mm以上,使用寿命10年以上施工工艺: 防水处理:一楼地面需已做好防水处理; 素地处理:依素地状况做好打磨、修补、除尘、使其达到:平整、无松动、无油污、干燥(含水率 8%); 环氧底漆:采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道,增强表面附着力; 砂浆中涂:将环氧树脂加入适量的石英砂,用镬刀将其均匀涂布在底涂上,起到耐压、耐冲击、增加床材厚度等; 铜箔铺设:导电铜箔采用井型铺设(2×2m),有效排除累积之静电; 导电批涂:导电批涂依实际需要施工数道,要求达到整体面积导电并快速排泄电荷; 防静电面漆:防静电面漆滚涂二道表面电阻平均系数值 10^5-10^8 ,完工后整体地面光亮洁净,颜色均一,无空鼓; 施工完成:24小时后方可上人,72小时后方可重压。(25℃为准,低温时开放时间需适度延长)技术指标

项目		指标
干燥时间	表干h	4
	实干h	24
附着力,级		2
铅笔硬度		2h
耐冲击性,kg		50通过
耐弯曲性		1mm通过
柔韧性		1mm通过

耐磨性(750g/500r,失重,g)	0.02
耐水性	48小时无变化
耐10%硫酸	56天无变化
耐10%氢氧化钠	56天无变化
耐汽油,120#	56天无变化
耐热性	2h无变化
耐低温	-40
表面电阻,	10^6-10^9
体积电阻,	10^6-10^9