

体育场塑胶跑道施工工艺步骤

产品名称	体育场塑胶跑道施工工艺步骤
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

体育场塑胶跑道施工工艺步骤

体育场塑胶跑道施工工艺步骤，塑胶运动地面又可分为专业性的和非专业性的。塑胶运动地面由排水系统层和结构层组成，而它的结构层与市政道路的结构层较为相似，两者都是由垫层、基础层、面层组成。

专业性的运动地面对基础结构要求非常严格，一般参照高等级路面的基础做法，仅对结构层的厚度稍作调整；而非专业性的运动地面的基础参照一般等级公路的辅路设计标准进行设计，也只是对其结构厚度进行适当的调整。

所以除去表面光鲜靓丽的面层，其实塑胶跑道的基础等于我们平时看到的道路，也是按照不同的等级要求来修建，体育场塑胶跑道施工工艺步骤等级越高的基础层数越多，材料要求越严格，质量要求也越高。

体育场塑胶跑道施工工艺步骤：

- 1、对基础进行防水或封底处理，保养 24 小时后即可摊铺跑道底层。
- 2、采用粒径 3-4mm 高弹性黑胶粒掺高强度单组份胶水，搅拌均匀倒入摊铺机，铺设厚度为 9mm，固化保养 24 小时。
- 3、然后用 PU 胶掺 30% 黑胶粉或滑石粉进行黑胶粒底层封底，封底保养 24 小时。
- 4、全场倒入 2mm 厚跑道面层材料，刮耙刮平，全场均匀撒下 3-5mm EPDM 防滑颗粒，24 小时后清扫掉未粘牢的 EPDM 颗粒，之后滚涂或喷涂一层跑道专用面漆。体育场塑胶跑道规范跑道全长为 400 米，应由两个平行的直道和两个半径相等的弯道组成。除草地跑道外，跑道内侧应用适合资料制成的突沿加以分界。突沿高约 5 厘米，宽至少 5 厘米，应在跑道内突沿外沿以外 30 厘米处丈量跑道长度。

体育场塑胶跑道施工工艺步骤：体育场塑胶跑道施工质量要求

- 1、基础竣工后，水泥面层不得太光滑，不得有起砂、起壳脱皮和裂纹等现象。
- 2、抗压强度：R20>25kg/平方厘米 R50>10kg/平方厘米
- 3、坡度：符合体育工艺指标。
- 4、平整度：3m 直尺允许误差 3mm 以内。
- 5、塑胶层铺设前，基础层应无油、无灰、干燥。
- 6、基础表面无阻水现象。
- 7、保养期：室外气温 25℃ 以上 24 天。室外气温 15℃ - 25℃ 之间 30 天。室外气温 25℃ 以下 60 天。

对于体育场

塑胶跑道而言，那些成分皆会影响竞技罪效。塑胶地面的平展度拼集照好、抗压强度高、弹性过多、物感性能拼集照暗暗默默，它在黄舍、静止场馆等地方遭到遍布的行使，可是不好的一点即是它的造价比一样日常地面高，所以咱们在行使的历程当中更应该重视塑胶地面的调养。

体育场塑胶跑道施工工艺步骤，在冬日的时辰，塑胶地面基面上只有维持干爽就梗概梗概许了，可是在夏季塑胶地面要时常洒水，一样日常荡涤完日后基面上的余水要用抹布擦去。要是塑胶地面上沾上了油污，可用10%的氨水梗概许荡涤剂、洗衣粉等荡涤清洁。

一样日常气候下，体育场塑胶跑道施工工艺步骤塑胶地面应该具有排水配备，塑胶地面的行使不受时刻的制约，梗概梗概许全天候投入行使，但它只可作为活动操演以及角逐时行使，不患上看成另外的用途。无非，塑胶地面的面层材料不随意疏忽受天色的影响。