

# ABS 日本电气化学 TE-20S 耐高温 透明级 注塑级

产品名称	ABS 日本电气化学 TE-20S 耐高温 透明级 注塑级
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	12.00/1KG
规格参数	ABS:耐高温 TE-20S:透明级 日本:ABS
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

## 产品详情

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	密度(23 ° C)		ISO1183	1.11 g/cm <sup>3</sup>
	熔流率 ( 熔体流动速率 )	200 ° C/5.0kg	ISO1133	2.0 g/10min
		220 ° C/10.0kg	ISO1133	28 g/10min
	收缩率(2.00mm)		InternalMethod	0.50 %
机械性能	拉伸应力(屈服)		ISO527-2/50	48.0 MPa
	标称拉伸断裂应变		ISO527-2/50	34 %
	弯曲模量2		ISO178	2300 MPa
	弯曲应力2		ISO178	74.0 MPa
冲击性能	简支梁缺口冲击强度		ISO179	10 kJ/m <sup>2</sup>
硬度	洛氏硬度(M级)		ISO2039-2	54
热性能	热变形温度(1.8MPa,未退火)		ISO75-2/Af	73.0 ° C

	维卡软化温度		ISO306/B	93.0	° C
可燃性	UL阻燃等级		UL94	HB	
光学性能	透射率(2000m)		ISO13468-1	91.0	%
	雾度(2000m)		ISO14782	1.3	%