

马村区结构砼抗压强度检测 试块C35标号鉴定

产品名称	马村区结构砼抗压强度检测 试块C35标号鉴定
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/个
规格参数	结构砼抗压强:试块C35标号鉴定 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

结构砼抗压强度检测 混凝土试块抗压检测

1、结构砼抗压强度试块：

每 100盘或100立方米同配合比的砼，取样 1次（一组3块）；每班同配合比的砼 100盘，取样 1次；连续浇筑 1000M³时，同配合比的砼每200M³，取样 1次；每一现浇楼层同配合比的砼，取样 一次（一组3块）；人防工程的口部、防护密闭段各留样不得少于1组。

同一强度等级的同条件养护砼抗压强度试块留样：不得少于3组，多于10组。上海规定：多层建筑每层不得少于1组，中高层建筑每3层不得少于1组并且总数不得少于6组。拆模试块另计。

2、砼抗渗试块：

同一工程同配合比抗渗砼试块，取样 1次（1组），留样组数可按实际需要定；地下防水砼抗渗试块每500 M³取样 1次（1组），并且每项地下防水工程抗渗砼试块留 二组（一组6块）；

3、地面砼抗压强度试块：

每层（或每检验批）取样 1次，每层（每检验批）面积 1000M²时，每增加1000M²增加取样1次；

4、砼坍落度检测：

每100M³同配合比的砼检测 1次；每班 2次；每车目测；（不得出现锥体崩塌、浆水离析、石子外露现象）

5、砌筑砂浆抗压强度试块：

每一楼层或每250M³砌体的同类型同强度等级的砂浆，每台搅拌机至少取样一次（每组6块）

6、商品砂浆抗压强度试块：

每一楼层取样 1次；/ 每层面积 1000M²时，每1000M²取样1次；干粉砂浆每三个月再取样复试一次；

7、地面砂浆抗压强度试块：

每层（每检验批）取样 1次（每组6块），每层（每检验批）面积 1000M²时，每增加1000平米增加取样1次；

8、砂与石：

同产地同规格每600吨取样一组；砂取样总量大致约80公斤，石子取样总量大致约100 ~ 150公斤，

9、结构用水泥：

同厂家同级别同品种同批号，袋装水泥200T（散装水泥500T）为1检验批，每批取样一次，总量至少12公斤；每三个月再取样复试一次；

10、砌筑用水泥：

同厂家同批号为1检验批，每批取样一次，复试强度与安定性；每三个月再取样复试一次；

11、装饰用水泥：

同厂家同品种同级别为1检验批，每批取样复试一次；/ 抹灰用水泥复试凝结时间与安定性；/ 饰面砖粘贴用水泥复试凝结时间、安定性与抗压强度。