

# 生产LOKBOND全系列胶水 汽车刹车片密封胶耐高温 轴承转子等圆柱型固持胶水 OEM代工贴牌 免费赠样品

产品名称	生产LOKBOND全系列胶水 汽车刹车片密封胶耐高温 轴承转子等圆柱型固持胶水 OEM代工贴牌 免费赠样品
公司名称	广东洛邦新材料有限公司
价格	79.00/瓶
规格参数	品牌:LOKBOND 型号:680轴承密封胶 产地:中国
公司地址	博罗县石湾镇新城区兴业中路356号四楼
联系电话	18927352565

## 产品详情

介绍一下：我们是

一家集研发，生产，销售为一体的高

科技胶粘剂企业。公司产品有[螺丝固定剂](#)，[圆柱型固定剂](#)，[电子工业用瞬间接着剂](#)，[UV紫外线固化剂](#)，[环氧树脂胶粘剂](#)，[RTV有机硅胶粘剂](#)，[塑胶粘合剂](#)，[产品表面处理剂](#)，[点胶设备及胶粘固化设备](#)

等。本公司所生产销售胶粘剂运用广，能粘接的材质非常多，可以说除了感情的伤其它的损伤修复和加固型粘接都可以用到本公司结合市场调查特增加[OEM代工贴牌的服务](#)

！如果您有这方面的需求想要合作，我们希望能成为您品质给力的后盾！与您一起奔跑，早日实现双赢！本公司已在胶粘剂行业摸爬滚打二十多年，有自己的研发团队，无论您是新型产业需要粘接还是更换新的更高性价比厂商，我们都愿意接受挑战，在保证品质的前提下，为您研发出性价比更高的产品，包装方面也可以条件配合！性价比的调配也是非常具有弹性的，在使用过程中我们也将为您提供更为的技术方面的建议！免

费为您提供样品测试以保证达到

粘接的佳效果！产能方面您无需担心，[产能足交货快](#)

！无论量大量少，我司的服务都将一如既往，以诚待人！以品交货！下面为您介绍的是两款被用于粘接或灌封填充的[高强度高粘度圆柱型固持胶](#)，部分技术资料如下：

[648轴承胶](#)为[高强度通用型圆柱型固持胶](#)680轴承胶为[高强度高粘度圆柱型固持胶](#) 产品型号

648 680 外观颜色 绿色 [绿色](#) 粘度(mpa.s) 550

1250 初固时间(M) 5 10 全固时间(H) 24 24 耐温范围( )

-55 ~ 150 -55 ~ 150 固化条件 室温自然固化

[室温自然固化](#) 可填充间隙(mm) 0.15 0.25 剪切强度(N2) 26

21 储存条件( ) 5 ~ 28 5 ~ 28温馨提示：以上性能数据是温度25 /湿度7

0%的实验室环境下所测的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是某个特定环境下能达到的全

部数据，敬请客户使用时，以测试数据为准。

### 648轴承胶

为高强度，通用型圆柱型固持胶;648轴承胶固化速度快，5分钟可达到定位效果;648轴承胶可以连续在175高温条件下能保持不变的物理性和化学性;[648轴承胶](#)为低粘度，可填充0.15mm的间隙产品;680轴承胶为高强度，高粘度轴承胶;680轴承胶可用于间隙配合或过渡配合;[680轴承胶](#)可用于固持套管，皮带轮，[齿轮](#)，转子;680轴承胶固化快，[大填充间隙为0.25mm](#);[LOKBOND 600系列](#) 圆柱型固持胶均[符合SGS\(ROHS\)环保认证](#)（由第三方每年定期检测）；

600系列圆柱型固持胶用清洗剂清洗无油的表面，有处于获得佳的锁固密封效果。（常用的溶有三氯乙烷,三氯乙烯,甲乙酮,甲醇等。不宜使用汽油,煤油,石脑油,燃料油,烃类溶等，因为它们会在表面上残留一层油膜。普通的除油方法为溶剂汽油清洗两遍较为理想。被粘物表面适当打磨，有利于提高粘接强度，表面粗糙度为0.76 μm-2 μm为宜，若大于3.2 μm，会使间隙过大，降低粘接强度）;600系列圆柱型固持胶拧开前盖，即可使用，瓶口如有胶水请先用棉布将胶水擦试干净，后将厌氧胶胶液滴几滴至粘接材料处，拧紧至规定力矩;600系列圆柱型固持胶拧紧后，一般常温下10-15分钟即可初步固定（此情况是在夏天情况下，如在冬天一般需要30-50分钟），使用完毕后请胶胶水存放在阴凉干燥处;600系列圆柱型固持胶在拆卸时，如选择中，低强度的厌氧胶，用一般扳手即可方便拆卸，高强度的可用以采用加温的方法拆卸;[600系列圆柱型固持胶](#)

在缺氧条件下固化，在有惰性材料表面（如纯铝，不锈钢，镀锌面），要求快速固化定位，当环境温度较低时，没有清洗剂清洗时，都要配合使用进剂，方可达到满意的固化效果;促进剂的使用方法是将其喷涂于干净的螺纹表面，稍晾置一会儿，再涂厌氧胶即可;600系列圆柱型固持胶有残留在粘接材料外边的胶液体不会固化，装配后可用棉纱擦掉,部分产品固化前对一些塑料会有一定的溶解，溶胀作用，造成塑料软化甚至开裂;[600系列圆柱型固持胶](#)

产品对某些金属离子极为敏感，极少浓度的离子即可造成胶液固化，因此，要保证包装瓶内不混入杂质，不将倒出包装瓶的胶液体

倒回包装瓶，以免污染胶液造成胶液失效、报废;[648轴承胶](#)可用在连续高温至[175度的轴承产品](#)上，并且有很好

的物理性好化学性;680轴承胶可用

在固持套管，皮带轮，齿轮，转子，[修复孔](#)，轴配合件，[螺栓锁固](#)

;648轴承胶和689轴承胶都是[高强度圆柱型固持胶](#);

以上就是这两款轴承胶的技术性能参数，请仔细参照并按照需粘产品本身来做正确的选择！胶粘剂试用期间会因产品后期测试有涉及性能调整，包装定制等，我司终的价格已正式的书面报价单为准！请速联络我们吧，愿早日快速的解决胶粘剂方面的所有问题！啰嗦一次，我们都是会免费赠送我们公司的产品给您试用的哦！千万别忘了早日来电领取呀！

本公司所生产和销售的轴承胶均[符合国标和出口标准](#)，本公司也有[出口资质](#)

，有外单的也可一并承接，欢迎来电洽谈！我们

将提供[免费的样品测试](#)也可[提供性能调配和包装定制的服务](#)！

备注：因后期有性能

调配和付款方式的问题，本公司所生产与销售的胶粘剂价格已[以书面报价为准](#)！谢谢！

望我们在茫茫人海中拔去云雾，早日找到彼此，开始新篇章！希望每一次胶粘都是一次完美的体验！