

美国杜邦 Hytrel TPEE 7246 薄膜级 板材级 型材级 管材级 64D 海翠料

产品名称	美国杜邦 Hytrel TPEE 7246 薄膜级 板材级 型材级 管材级 64D 海翠料
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	50.00/千克
规格参数	杜邦:抗紫外线 7246:热稳定性 美国:TPEE
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

产品详情

Hytrel TPC-ET 7246

>TPC-ET<

阻燃等级: HB

邵氏硬度D: 64

撕裂强度: 182 KN/m

熔融温度: 218 ° C

加工方式: 注射成型 挤出成型 热成型 浇铸成型

材料属性: 薄膜级 板材级 型材级 管材级

符合规定: UL

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据
物理性能	密度	ISO1183	1.26	g/cm
	熔流率 (熔体流动速率) (240 ° C/2.16	ISO1133	13	g/10min

kg)

溶化体积流率 (MV

ISO1133

12.0

cm/10min

R) (240 ° C/2.16kg)

收缩率

横向流量

ISO294-4

1.6

%

流量

ISO294-4

1.6

%

吸水率

23 ° C,24hr

ISO62

饱和,23 ° C,2.00mm ISO62

0.

平衡,23 ° C,2.00mm,5 ISO62

0.

0%RH

硬度

肖氏硬度

邵氏D

邵氏D,15秒

ISO868

64