

# 净化车间地坪工程 佳固宝材料公司

产品名称	净化车间地坪工程 佳固宝材料公司
公司名称	武汉佳固宝材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉东湖开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心A栋18层
联系电话	18671127488 18671127488

## 产品详情

环氧地坪对基层的要求？

- a.基层强度：一般要求抗压强度 20Mpa
- b.地面施工前一般需要用自流平处理
- c.地坪含水率8%以下
- d.平整度符合国家I标准

环氧地坪可以做在水磨石上面吗？

可以做，但要重点进行打磨处理

环氧地坪多久可以初期固化？

常规的环氧材料，夏天一般10-12小时，冬季在12-24小时

环氧地坪用在地下车库，噪音如何解决？

地下车库噪音问题，可以选择环氧橘皮皱面防滑地坪或者砂粒防滑地坪，可以有效的降低噪音。

环氧地坪漆起水泡多发生在一楼或地下室，有时二楼以上也时有发生，环氧地坪漆起水泡一般在施工后不久就发现，有的上午铺贴的环氧地坪漆下午就有水泡。水泡由小到大，不断发展，发展到一定程度后停止。气温越高，水泡就越容易发生，在发展的速度也越快。水泡形状各异，其大小不一。有的水泡直

径达1m以上，高度达20~50mm。水泡的产生与施工地区没有明显的关系，同一地区有的严重，有的较轻，有的完好。同一小组操作，同一材料施工的环氧地面层，有的起水泡，有的完好，说明水泡是多种因素造成的。起水泡的原因，是大家关心的一个问题，剖开水泡发现，泡内都含有水分或炎黄色液体，环氧地面层与基层脱离，粘在基层上的胶结料被拉成蜂窝状，见图1—1；按照“物理学”解释，在盛有液体的密闭容器内，液体蒸发，形成饱和状态的三条曲线的温度与压力关系。在密闭的容器内，含有饱和水蒸汽的压力，是随着温度的升高而上升，当温度为20.C时，鼓包内的压力为0.01MPa；而当温度为70~80.C之间是直线上升到0.1MPa；

## 水泥基面要求

水泥基面牢固、结实、不起壳，杜绝绝砂浆起壳现象，净化车间地坪工程，应用混凝土层与砂浆找平层一起浇注；如果先捣混凝土层，则要求砂浆层的厚度不低于4cm，叉车道则要求更厚一些。2.要求表面不起砂，硬度好，没有水泥粉化现象。要求A、较好的水泥。B、新倒水泥砂浆层要充分保养3.水泥基面平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩。4.要求地面平整性不大于涂装要求厚度（用3米直尺平靠）；5.表面干燥，含水量小于6，保持地面干燥无油污，切记水泥地面保养期过后进场施工前5天，不能用水冲洗或拖把拖地.6.地坪表面的PH值应在6.0~8.07.地面无油污、其他油漆、乳胶漆、泡泡糖等残渣；坡度应符合设计要求，允许偏差值为坡度的2%，并且不大于30mm。

净化车间地坪工程-佳固宝材料公司(图)由武汉佳固宝材料有限公司提供。“固化地坪,环氧地坪,钢化地坪等”选择武汉佳固宝材料有限公司，公司位于：武汉东湖开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心A栋18层，多年来，佳固宝材料坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。佳固宝材料期待成为您的长期合作伙伴！