

美国杜邦 Zytel PA612 153HSL NC010 注塑级 热稳定级 非增强 润滑

产品名称	美国杜邦 Zytel PA612 153HSL NC010 注塑级 热稳定级 非增强 润滑
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	50.00/千克
规格参数	杜邦:注塑级 153HSL:热稳定级 美国:PA612
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

产品详情

Zytel PA612 153HSL NC010

>PA612<

阻燃等级: HB

缺口冲击: 4 kJ/m

热变形温度: 135 ° C

熔融温度: 218 ° C

加工方式: 注射成型 挤出成型

材料属性: 热稳定级

符合规定: UL

材料特性: 非增强 润滑

性能项目		试验条件[状态]		测试方法		测试数据	
物理性能	密度		ISO1183	1.06			g/cm ³
	收缩率	横向流量	ISO294-4	1.4			%

		流量	ISO294-4	1.3	%
	WaterAbsorption(Saturation, 23 ° C,2.00mm)		ISO62	3.0	%
	WaterAbsorption(Equilibriu m,23 ° C,2.00mm,50%RH)		ISO62	1.3	%
	粘数(96%H2SO4)		ISO307	115	cm/
机械性能	拉伸模量		ISO527-2	2400	MPa
	拉伸应力(屈服)		ISO527-2	62.0	MPa
	拉伸应变(屈服)		ISO527-2	4.4	%
	标称拉伸断裂应变		ISO527-2	30	%
	弯曲模量		ISO178	2100	MPa
	抗磨损性		ISO4649	6.00	mm
薄膜	TensileElongation- MD(Yield)		ISO527-3	4.4	%