

# 332拼板胶，胶粘剂，胶水，铁三角质量保证

产品名称	332拼板胶，胶粘剂，胶水，铁三角质量保证
公司名称	江门市新会区司前镇白庙新华涂料厂
价格	.00/个
规格参数	型号:332 品牌:乐星 粘合材料类型:木材类
公司地址	中国 广东 江门市 新会区司前镇白庙工业区
联系电话	86 0750 6577657

## 产品详情

型号	332	品牌	乐星
粘合材料类型	木材类	剪切强度	20000 60000 (MPa)
保质期	6 (个月)	CAS	本产品具有无毒特性，不含甲醛，苯酚等有害物质。粘结层具有优异的抗水性、抗溶剂性、抗油性和耐热性能，性能超越欧洲D4和日本JAS标准。乃是实木拼板最理想的粘合剂。

### 332拼板胶

产品特点：全部采用进口优质原材料，由特制的高分子乳液和固化剂组成的双组份水基胶粘剂。本产品具有无毒特性，不含甲醛，苯酚等有害物质。粘结层具有优异的抗水性、抗溶剂性、抗油性和耐热性能，性能超越欧洲d4和日本jas标准。乃是实木拼板最理想的粘合剂，可替代进口产品，用于出口木制产品的粘结。

建议用途：用于实木拼板、集成材、指接等，实木家具及硬木的粘接。

性能指标：

型号	332	
外观	乳白色液体	棕褐色液体
粘度值 (mpa.s)	20000 60000	200
固含量 (%)	50 ± 2	100

### 使用方法：

- ) 木材含水量控制在 $10\% \pm 2$ 为佳。
- ) 要除去被粘材质上的节疤、裂纹及油污，并要刨光或砂光粘接表面，被粘材质间的厚度偏差应控制在0.1mm以内。
- ) 主剂和交联剂配比为:主剂/交联剂=100/10-15
- ) 有效使用时间:120分钟(25℃)(升高温度会降低有效使用时间)。
- ) 涂胶量:一般控制在200-300g/m<sup>2</sup>，涂胶量太少,胶层干燥过快快粘接不良,涂胶量多集成材易滑动,加压时胶的流淌造成浪费。
- ) 有效结合时间:木材涂胶后要在3分钟内及时拼合,并在10分钟内完成单块集成材的拼合作业。
- ) 加压压力:取决于木材的相对密度,软木7-10kg/cm<sup>2</sup>,硬木12-15kg/cm<sup>2</sup>。
- ) 加压时间:受工作环境温度影响,冷压一般需要2小时(30℃)。卸压后的养护期,工作环境温度为20℃以上时是72小时。

### 注意事项:

- (1)不要与其它粘合剂混合使用。
- (2)涂胶前应确保胶液和固化剂混合均匀。
- (3)储存温度最低应控制在5℃,交联固化剂用后要及时密闭保存,以防变质。