

我公司专业生产和供应聚氨酯再生海绵用粘合剂，质量稳定，

产品名称	我公司专业生产和供应聚氨酯再生海绵用粘合剂，质量稳定，
公司名称	上海绿奥聚氨酯有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:废海绵 产商:上海绿奥 原产地:上海
公司地址	上海市宝山区市一东路138号-1
联系电话	021-56869605 13816504459

产品详情

类别	废海绵	产商	上海绿奥
原产地	上海	型号	再生海绵胶水

本公司产品软质聚氨酯再生海绵用单组分聚氨酯粘合剂系由聚合物类多元醇与多异氰酸酯（mdi、tdi类）聚合，辅以助剂配制而成。它对软质聚氨酯碎海绵有很强的粘结力，是制造各种密度软质聚氨酯再生海绵的黏合剂。具有固化速度快、使用方便等特点，属环保产品。

<p>单组分聚氨酯粘合剂</p> <p>（软质聚氨酯再生海绵用）</p>	
<p>产品特性</p> <p>本公司产品软质聚氨酯再生海绵用单组分聚氨酯粘合剂系由聚合物类多元醇与多异氰酸酯（mdi、tdi类）聚合，辅以助剂配制而成。它对软质聚氨酯碎海绵有很强的粘结力，是制造各种密度软质聚氨酯再生海绵的黏合剂。具有固化速度快、使用方便等特点，属环保产品。</p>	
<p>产品性能</p>	

软质聚氨酯再生海绵用单组分聚氨酯粘合剂的技术指标：		
性能 型号	o-3201	o-3202
外观	深黄色粘稠液体	
黏度(mpa.s)	1500	1650
-nco%	10 ± 0.3	6.5 ± 0.3
备注	用于较高硬度和强度的	用于质软的制品上

使用方法

将粘合剂与碎海绵按1 : 10—15的比例计量好，在一定时间内正反搅拌条件下，均匀喷（注）入粘合剂，充分搅拌均匀后再向正在混合的碎海绵上喷入粘剂量10 ~ 15%的清洁水，再继续搅拌3 ~ 5分钟后放入模箱内摊铺整平、加压，在蒸汽加热的条件下一般定型10 ~ 20分钟后出箱；常温固化成型夏季一般1 ~ 2小时，冬季一般3 ~ 4小时左右成型脱模即可；使用时可根据制品密度的大小和搅拌器混合效果的好坏，可适当添加二氯甲烷等溶剂来调节黏合剂的黏度，以使混合效果和黏合剂的效能达到最佳。制品出箱2天后进行切割加工。

注意事项

产品需保存在阴暗、干燥的环境中，使用后需立即将桶盖盖严，切勿漏气及进水、醇、胺等活性化合物，产品在未开封情况下保质期六个月。