

环氧树脂电子产品灌封料 灌封胶

产品名称	环氧树脂电子产品灌封料 灌封胶
公司名称	嘉兴市嘉港合成材料有限公司
价格	19000.00/吨
规格参数	品牌:JG 树脂胶分类:环氧树脂 型号:JG-910A/B
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 紫阳街191号
联系电话	86 0573 82071168 13605730731

产品详情

品牌	JG	树脂胶分类	环氧树脂
型号	JG-910A/B		

jg-910a/b环氧树脂灌封料，是由改性环氧和改性胺类固化剂组合而成，为双组份阻燃常温固化产品。适用于各种电子电器产品的绝缘密封。

一、特点：

- 1.粘度小，流动性好，具有优异的工艺操作性；
- 2.a、b两组份混合后，适用期长，便于操作；
- 3.固化物表面光泽好，且与外壳有优异的粘接性；
- 5.阻燃性好，符合ul94.v-0级。

二、技术指标：

项目 jg-910a jg-910b

外观 黑色粘稠体 浅黄色液体

粘度mpa.s(40 ° c) 2000 ± 200 70 ± 10

比重 1.60 ± 0.05 1.00 ± 0.05

二、使用工艺：

配合比例（重量比）a:b = 100 : 20

可使用时间（100g混合量/25 ° c）30 ± 10分钟

固化条件 室温25 ° c/4小时或60 ° c/4 - 5小时

注*：可根据客户要求调整颜色，粘度和配合比例。

四、固化物特性：（25 ° c，7天）

介电强度kv/mm 18

硬度shore d 75 ± 5

热变形温度 ° c75 ± 5

体积电阻 .cm 1.0 × 10¹²

介电常数（25 ° c）3.5 ± 0.5

吸水率% 0.5

阻燃率ul94 v - 0级

五、使用方法：

将a、b两组份按配比要求称量，混合搅拌均匀即可灌封。对灌封量大的产品建议实行二次以上灌封方法。然后将灌封好的产品放置于干燥无尘的环境中。室温低于20 ° c时，建议将a组份料适当预热至40 - 55 ° c，使用性则更佳。

六、注意事项：

1.a、b两组份要严格按比例称量，b组份太多或太少都会影响固化物的性能；

2.a、b两组份混合后，务必搅拌均匀，以免影响固化效果；

3.a组份长期存放会出现少量沉淀，使用前要搅拌均匀；

4.b组份使用后要保持密封，以免吸潮而影响固化效果；

5.工作环境要注意通风，使用时避免物料与皮肤接触；

6.存放按一般化学品的基本要求：避光、干燥、通风。贮存期为六个月。

供应商：嘉兴市嘉港合成材料有限公司 地址：浙江省嘉兴市秀洲工业区信达路 电话0573 - 82071168