

环氧树脂灌封料 环氧树脂

产品名称	环氧树脂灌封料 环氧树脂
公司名称	嘉兴市嘉港合成材料有限公司
价格	17500.00/吨
规格参数	品牌:JG-嘉港 树脂胶分类:环氧树脂 型号:JG-9001A/B
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 紫阳街191号
联系电话	86 0573 82071168 13605730731

产品详情

品牌	JG-嘉港	树脂胶分类	环氧树脂
型号	JG-9001A/B		

jg-9001a/b环氧树脂灌封料，是由环氧树脂和改性胺类固化剂组成，为双组份阻燃常温固化产品。适用于各种电子电器产品的绝缘密封。

一、特点：

- 1.粘度小，流动性好，具有优异的工艺操作性；
- 2.a、b两组份混合后，适用期长，便于操作；
- 3.固化物具有良好的电气性能和机械性能；
- 4.固化物表面光泽好，且与外壳有优异的粘接性；

二、外观和特性：

项目jg-9001a jg-9001b

外观黑色粘稠体褐色液体

比重 1.60 ± 0.05 1.10 ± 0.05

粘度mpa.s(40 ° c) 2000 ± 500 40 ± 10

三、使用工艺：

配合比例（重量比）：a:b=100:20

可使用时间(100g混合量) 30分钟

固化条件：室温25 ° c/24小时或加温60 ° c/4-5小时

注*：可根据要求调整颜色、粘度和配合比例。

四、固化物特性：

介电强度kv/mm 20

硬度shore d > 75

热变形温度 ° c75 ± 10

体积电阻 .cm > 1.0 × 10¹²

介电常数 (25 ° c) 3.5 ± 0.5

吸水率% 0.5

五、使用方法：

将a、b两组份按配比要求称量，混合搅拌均匀即可灌封。对灌封量大的产品建议实行二次以上灌封方法。然后将灌封好的产品放置于干燥无尘的环境中。室温低于20 ° c时，建议将a组份料适当预热至40 - 55 ° c，使用性则更佳。

六、注意事项：

1.a、b两组份要严格按比例称量，b组份太多或太少都会影响固化物的性能；

2.a、b两组份混合后，务必搅拌均匀，以免影响固化效果；

3.a组份长期存放会出现少量沉淀，使用前要搅拌均匀；

4.b组份使用后要保持密封，以免吸潮而影响固化效果；

5.工作环境要注意通风，使用时避免物料与皮肤接触；

6.存放按一般化学品的基本要求：避光、干燥、通风。贮存期为六个月。

供应商：嘉兴市嘉港合成材料有限公司 地址：浙江省嘉兴市秀洲工业区信达路 电话0573 - 82071168