环氧树脂AB灌封料(黄)

产品名称	环氧树脂AB灌封料(黄)
公司名称	嘉兴市嘉港合成材料有限公司
价格	19500.00/吨
规格参数	品牌:JG-嘉港 树脂胶分类:环氧树脂 型号:JG-910（黄）
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 紫阳街191号
联系电话	86 0573 82071168 13605730731

产品详情

品牌	JG-嘉港	树脂胶分类	环氧树脂
型号	JG-910（黄）		

jg-910(黄)a/b环氧树脂灌封料

jg-910（黄）a/b环氧树脂灌封料，是由环氧树脂和改性胺类固化剂组成，为双组份阻燃常温固化产品。适用于各种电子电器产品的绝缘密封。

一、特点：

1.粘度小，流动性好，具有优异的工艺操作性；

2.固化物具有良好的电气性能和机械性能；

3.固化物表面光泽好，且与外壳有优异的粘接性；

4.阻燃性好，符合ul94.v-0级。

二、技术指标：

项目jg-910a jg-910b

外观黄色粘稠体淡黄色液体

比重1.60±0.051.10±0.05

粘度mpa.s(40°c)2000±200 70±10

三、使用工艺：

配合比例（重量比）：a:b=100:20

可使用时间(100g混合量/25°c): 30±10分钟

固化条件：室温25°c/24小时或60°c/4-5小时

注*：可根据要求调整颜色、粘度和配合比例。

四、固化物特性：

介电强度kv/mm≥18

硬度shore d 75±5

热变形温度°c75±5

体积电阻ω.cm 1.0×1012

介电常数（25°c） 3.5±0.5

吸水率%≤0.5

阻燃率ul94 v－0级

五、使用方法：

将a、b两组份按配比要求称量，混合搅拌均匀即可灌封。对灌封量大的产品建议实行二次以上灌封方法。然后将灌封好的产品放置于干燥无尘的环境中。室温低于20°c时，建议将a组份料适当预热至40－55°c，使用性则更佳。

六、注意事项：

1.a、b两组份要严格按比例称量，b组份太多或太少都会影响固化物的性能；

2.a、b两组份混合后，务必搅拌均匀，以免影响固化效果；

3.a组份长期存放会出现少量沉淀，使用前要搅拌均匀；

4.b组份使用后要保持密封，以免吸潮而影响固化效果；

5.工作环境要注意通风，使用时避免物料与皮肤接触；

6.贮存于5－35°c，湿度70%以下的室内环境；严禁烟火；避光、干燥、通风、保持密封；贮存期为六个月。

供应商：嘉兴市嘉港合成材料有限公司地址：浙江省嘉兴市秀洲工业区信达路电话0573－2071168

网址www.jxjiagang.cn.alibaba.com email:zhangdengfangi@hotmail.com