

001X 7强酸苯乙烯系阳树脂

产品名称	001X 7强酸苯乙烯系阳树脂
公司名称	漂涑特（天津）新材料科技有限公司
价格	8000.00/吨
规格参数	品牌:金漂涑 型号:001X7 产地:天津
公司地址	天津市津南区津南经济技术之开发区香港街3号
联系电话	13190381162

产品详情

001X 7强酸苯乙烯系阳树脂

品牌	金飘涑
离子型	阳离子交换树脂
酸碱性	酸性离子交换树脂
含量（%）	99（%）
牌号	001*7（732）
产品用途	硬水软化
颗粒尺寸	0.315-1.25mm
溶解性	不溶于水
外观	浅黄色圆球
可售卖地	全国

001x7离子交换树脂，锅炉软化水树脂，钙镁离子吸附树脂，酒店软水器净化树脂，工业饮水机专用树脂；

001 × 7MB H/Na外观：金黄至棕褐色球状颗粒. 全交流容量 mmol/g 5.00/4.50 4.90/4.40

体积交换容量mmol/ml 1.75/1.90 1.70/1.80 含水量% 51-56/45-50 湿视密度g/ml 0.73-0.83/0.77-0.87
湿真密度g/ml 1.17-1.22/1.25-1.29 粒度% (0.315-1.25mm) 95 (0.45-1.25mm) 95 (0.71-1.25mm) 95
(0.315mm) 1. (0.45mm) 1. (>0.71mm) 1. 有用粒径毫米 0.40-0.60. 0.05. 0.75-0.95. 均一系数
.1.60. 1.40. 磨后圆球率% 90. 外观 金黄至棕褐色球状颗粒 金黄至棕褐色球状颗粒
金黄至棕褐色球状颗粒 出厂型式 Na Na Na 首要用途 通用 起浮床 混床 出厂型式：Na型

锅炉水处理树脂装填方法；参阅目标：1. PH规模：1-14. 2. 高运用温度：氢型 100 ，
钠型 120 ， 3. 转型膨胀率：(Na H) 8-10% 4. 工业用树脂层高度：1.5m以上。 5. 再生液浓度
NaCl:8-10%, HCl:4-5% 6. 再生液用量：NaCl (8-10%) 体积：树脂体积=1.5-2:1
HCl(4-5%)体积：树脂体积=2-3:1 7. 再生液的流速：5-8 m/h. 8. 再生触摸 的时刻：45-60 min.
9. 正洗的流速：10-20 m/h 10. 正洗的时刻：约30 min 11. 运行的流速：15-30 m/h。 水处理领域离子
交流树脂的需求量很大，约占离子交流树脂产值的90%，用于水中的各种阴阳离子的去除。现在，离子
交流树脂的*大消耗量是用在火力发电厂的纯水处理上，其次是原子能、半导体、电子工业等。 2食品
工业离子交流树脂可用于制糖、味精、酒的精制、生物制品等工业装置上。例如：高果糖浆的制造是由
玉米中萃出淀粉后，再经水解反响，产生葡萄糖与果糖，而后经离子交流处理，可以生成高果糖浆。离
子交流树脂在食品工业中的消耗量仅次于水处理。