

# 底涂士水性环氧玻璃鳞片中间漆/水性漆/水性防腐漆

产品名称	底涂士水性环氧玻璃鳞片中间漆/水性漆/水性防腐漆
公司名称	湖北诗璐化工涂料股份有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:底涂士 包装:20kg/桶 产地:应城市
公司地址	湖北省应城市东马坊汉宜路
联系电话	0712-3515606 17710452101

## 产品详情

### 一、产品组成

由水性环氧树脂、玻璃鳞片、颜填料、水性助剂、水等配制而成，并按一定比例加入水性环氧固化剂。

### 二、产品用途

用于钢结构和混凝土的重防腐面漆。

产品特点：强附着力 防腐优 干燥快品种齐全 配套佳

用途广湖北诗璐化工专注工业防腐涂料21年，专心首先做好防腐底漆。

### 三、产品技术指标

项目 在容器中状态	指标
	搅拌混合后，无硬块，呈均匀状态
不挥发物含量/%	75
玻璃鳞片的定性	含有玻璃鳞片
干燥时间/H	4
	24
表干	

实干	
涂膜外观	正常
附着力（拉开法）/MPa	8
耐磨性（1000g/1000r,cs-17）/mg	250
耐酸性（25%硫酸溶液，168h）	无异常
耐碱性（25%氢氧化钠溶液，168h）	
耐盐雾性（1000h）	不起泡、不生锈、不脱落附着力 5MPa
抗氯离子渗透性a/[mg/(cm <sup>2</sup> .d)]	5.0X10 <sup>-3</sup>

#### 四、施工方法

##### a.油漆配比

水性环氧玻璃磷片面漆甲组份：乙组份=5:1重量计（可适量加入10-30%水稀释）

##### b.涂装方式

滚涂、刮涂、刷涂、喷涂

c.甲组份开桶后必须搅拌均匀，然后按配比将乙组份倒入甲组份中，充分搅拌混合均匀后，根据涂装方式，适量添加10-30%自来水，再次充分搅拌均匀,60-80目过滤网过滤后才能使用；

d.甲组份和乙组分混合后必须在2小时内使用完，超过2小时则不可使用。

e.底材温度须高于露点3 以上才能施工，当环境温度低于5 时，不宜施工。

#### 五、运输贮存

a.产品应存放于阴凉通风干燥处，防止日光照射，并隔离火源，远离热源，有效储存期一年，超过储存期，可按本标准规定的项目进行检验，如结果符合要求仍可使用。

b.产品在运输时，应防止雨淋，日光曝晒，避免碰撞，并应符合交通部门的有关规定。

#### 六、安全健康环境说明

a.本品为非易燃品。

b.施工场地应有良好的通风设施，油漆工及相关操作人员应戴好眼镜、手套、口罩等。

c.避免皮肤接触和吸入漆雾。若溅到皮肤，立即用合格的洁肤品洗净，如不小心触及到眼睛，立即用清水洗净，严重者马上到医院就诊。

d.弃置废漆时必须符合当地环保条例。

“底涂土”系列底漆产品简介：

底漆是整个涂层的基础，决定了涂层的功能性、长效性，在基材与中间涂层或面漆涂层之间起到桥梁作

用，既要满足于基材之间的附着力同时也要满足与上面涂层之间的附着力，除需要优异的附着力，还需兼顾防锈、防腐功能，满足有效的快干功能，满足特殊作业的操作功能以及各种底材粘接力强的功能，因此底漆是整个涂层质量好坏为关键的因素，这一点毋庸置疑。

大家总想有一种底漆是的，因为基材林林种种、施工环境千差万别、技术要求各种各样，因此开发一种底漆是不太现实的，例如：我们过去接触多的基材是普通钢材，而现在有不锈钢、镀锌、铝合金、钛材，钛合金、铜等特殊金属基材随处可见，除各种金属基材外，还有各种塑料材质，譬如：PP、ABS、PC、PVC、尼龙、玻璃钢、聚四氟乙烯等也是得到大量应用，当然混凝土基础及构件也是一大类材质，对底漆质量及技术要求各种各样，譬如要求快干、低表面处理、带锈防锈、湿碰湿、湿固化、耐溶剂擦拭、抗伸缩、抗滑移、带水作业、防腐长效等，除此以外还要求低VOC、水性、重金属含量达标等健康环保安全。

底涂士系列底漆产品也是基于以上要求应运而生，我们关注防腐涂料体系但更专注于各种功能性底漆的研发和生产，期望我们底涂士系列底漆产品能配套好你们的面漆，发挥出更好的经济效益和功能优势。

## 定制

- 1、根据您的需求为您提供合适的产品
- 2、的工程师与您沟通，详细的了解您的需求，共同探讨方案可行性；
- 3、可根据客户要求制定涂料防腐配套方案和工艺。