

# EAA 美国杜邦 Nucrel 3990L

产品名称	EAA 美国杜邦 Nucrel 3990L
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	杜邦:挤出成型 3990L:压延成型 美国:EAA
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

## 产品详情

Nucrel EAA 3990L

>EAA<

熔融指数: 10 g/10min

丙烯酸含量: 9.5 %

维卡软化温度: 79.0 °C

加工方式: 挤出成型 压延成型 涂覆

材料用途: 涂层应用 层压板

规格级别	耐低温冲击,高 ESCR (抗应力开裂) 注射成型	外观颜色	
该料用途	油箱,容器,鼓		
备注说明	加工条件: 注射成型。		

技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据
------	----------	------	------

物理性能	比重		ASTMD792	0.940	g/cm <sup>3</sup>	
	密度		ISO1183	0.940	g/cm <sup>3</sup>	
	熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16kg)		ASTMD1238	10	g/10min	
			ISO1133	10	g/10min	
	AcrylicAcidContent			9.5	wt%	
热性能	维卡软化温度		ASTMD1525	79.0	° C	
			ISO306	79.0	° C	
	熔融峰值温度		ASTMD3418	97.0	° C	
	溶融温度 (DSC)		ISO3146	97.0	° C	
	FreezingPoint2	--		ISO3146	78	° C
		--		ASTMD3418	78	° C