

铜陵耐高温胶辊 苏州健睿电子机械有限公司 耐高温胶辊材质

产品名称	铜陵耐高温胶辊 苏州健睿电子机械有限公司 耐高温胶辊材质
公司名称	苏州健睿电子机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区同里镇屯村邱舍经济开发区东古路 中段456号
联系电话	13073303083

产品详情

滚轮保养注意事项 搬运移动时，须抬，吊轴部，防止胶面磕，耐高温胶辊哪家好，碰，铜陵耐高温胶辊，划伤。新辊暂时不用，请不要把包装纸取下，包装纸能起防护作用。超尺度期存放的印刷胶辊，使用前应检查印刷胶辊无题目方可上机使用。印刷胶辊的保养编辑在胶印工艺技术中关键是水路与墨路平衡的控制，而水墨平衡靠的是胶辊、墨辊这一关键部件，其品质好坏可直接作用于产品质量。凹印、凸印、柔印更是如此。一般的印刷企业每周都要保养一次设备，其中就包括印刷胶辊的保养。

保养胶辊是为了保持其良好的机械性能、化学性能和印刷适用性，耐高温胶辊材质，也是为了延长它的使用寿命。该如何保养呢？

新铸制的胶辊内部结构由于不稳定，因此它是不能立即投入使用的，否则会容易降低其使用寿命。通常新铸制的胶辊要先放置一段时间，让它接触外界环境温度、湿度后才能保持相对的稳定状态，也能增加胶体的坚韧性，提高耐用性。

聚氨酯胶辊的性能影响因素：

- 1、予聚体异酸酯基百分含量：随NCO增加，则硬度、抗撕裂，定伸强度，拉伸强度提高，且予聚体粘度降低，易于脱泡和混合，而伸长率下降；NCO过高，则胶料固化速度过快，对浇注工艺极为不利。
- 2、扩链系数：胺类固化剂与予聚体中NCO的当量比对胶料物性影响明显，一般以0.85~0.95%为宜。
- 3、多元醇分子量：分子量的大小决定了聚氨酯胶辊弹性体中特性基团的密度；聚酯型随分子量增大，则其物性可提高；而聚醚型随分子量增加，则提高了其柔顺性，复合耐高温胶辊，拉伸强度和模量会有所

下降。

4、混合温度：混合温度提高釜中寿命和凝1胶时间缩短；过低的混合温度为固体扩链剂所不允许，虽有利于延长釜中寿命和提高物理性能，但不易脱泡和均匀混合，以扩链剂在予聚体中不析出为宜。

铜陵耐高温胶辊-苏州健睿电子机械有限公司-耐高温胶辊材质由苏州健睿电子机械有限公司提供。苏州健睿电子机械有限公司是一家从事“电子机械设备,金属辊轮,五金制品生产加工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“健睿电子”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使健睿胶辊在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！